Farben sind unsere Welt

HEIZKÖRPER SPRAYLACK

für den Innen- und Außenbereich
schnelltrocknend
auf Kunstharzbasis
äußerst geringe Geruchsbelästigung

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:
Hochwertige Kunstharz-Qualität, hohe Deck- und Füllkraft, lange Haltbarkeit und Funktionstauglichkeit, ausgezeichnete Haftung, guter Verlauf, glatte Oberfläche, schnelltrocknend, dauerhaft farbton- und glanzbeständig, Kratz-, stoß- und schlagfest. Zeichnet sich aus durch äußerst geringe Geruchsbelastung beim Austrocknen. Vielseitig einsetzbar auch für andere Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Glanzgrad: im 60° Messwinkel nach DIN 67530
glänzend: 80 GE
seidenmatt: 30 – 35 GE

Anwendungsbereiche:
Schnelltrocknender, rosthemmender Spraylack auf Kunstharzbasis. Speziell geeignet zum Lackieren von Heißwasserleitungen, Warmwasserbehältern und Heizkörpern. Dauerwärmebeständig. Zur Verbesserung der Haftung und für eine längere Haltbarkeit der Lackierung empfehlen wir, die Heizkörper und Rohre mit Metallgrundierung vorzubehandeln.

Verarbeitungstipps:
Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 – 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen. Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (+20°C bis +25°C) bringen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Die ideale Temperatur liegt zwischen +10°C und +25°C, max. 60% rel. Luftfeuchte. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:
Die zu bearbeitenden Flächen gründlich reinigen. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Altanstriche entfernen, danach anschleifen (Staubmaske tragen) und bei Bedarf mit Wilckens Grundierungsspray grundieren.
Vor Gebrauch Dose 2 - 3 Minuten kräftig schütteln. Die Mischkugel muss deutlich hörbar sein. Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Aus ca. 25 cm Abstand mehrere dünne Schichten aufsprühen. Beim Sprühen in Innenräumen gut lüften (aber ohne Durchzug).

Ergiebigkeit:
ca. 0,8 – 1,2 m²/400 ml Inhalt, je nach Beschaffenheit / Farbe des Untergrundes

Lagerung/Haltbarkeit (+10°C bis +25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %):
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

Temperaturbeständigkeit: bis +80°C

Geruch: nach Lösemittel

Trocknung: (bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 30 Minuten
klebefrei:	nach ca. 3 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden

Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Inhaltsstoffe:
Bindemittelbasis: Alkydharz
Enthält: Aceton, Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (< 2%)

WGK: 1

Allgemeine Hinweise:
Nicht Temperaturen von über +50°C aussetzen und vor Sonnenbestrahlung schützen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.