BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Extra stark Tapetenkleister

Für Rauhfaser und schwere, auch trocken abziehbare Tapeten

Eigenschaften:

- optimale Kleisterverteilung
- universell geeignet für Bürstenauftrag, Tapeziergeräte und Wandklebetechnik
- hohe Nass- und Endklebkraft
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auftrocknend
- gute Korrigierbarkeit bei hoher Anfangshaftung
- kalk- und zementbeständig
- einfach in der Handhabung

– Klebstoff auf Basis von modifizierter Stärke
– GISBAU-Produktcode: entfällt

Verwendung:

BUZZARD Extra stark Tapetenkleister ist optimal einsetzbar zur Verklebung von normalen Papiertapeten, Rauhfaser-, Präge-, Struktur-, und Textiltapeten, schweren Tapeten, sowie von Vinyl-, Makulatur- und Vliestapeten mit glatter Rückseite.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, fest und trocken sein. Alte, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist BUZZARD Tapetenablöser optimal geeignet. Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit KRONE Glätt-/Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir KRONE Multispachtel. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit BUZZARD Tiefgrund LF vorbehandeln. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.
Zur Vorbehandlung von Gipskartonplatten wird BUZZARD Tapetenwechselgrund empfohlen, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.
Bei durchscheinenden Tapeten ist der Untergrund mit BUZZARD Tapeziergrund LF weiß zu streichen, um einen farblich einheitlichen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten.

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Verarbeitung:

BUZZARD Extra stark Tapetenkleister vollständig unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einrühren und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 2-5 Minuten Quellzeit Kleister nochmals gut durchrühren bis das Produkt klumpenfrei ist, nach 15 Minuten erneut kräftig durchrühren. BUZZARD Extra stark Tapetenkleister ist nun gebrauchsfertig.

Tapezieren:

Kleister gleichmäßig und ausreichend auf die zugeschnittenen Tapetenbahnen auftragen, zusammenlegen und weichen lassen. Nach entsprechender Weichzeit Tapete verkleben und blasenfrei andrücken. Bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und vielen anderen Wandbelägen ist der Kleisterauftrag direkt auf den Untergrund möglich. Die spezifischen Angaben der Tapetenhersteller sind zu beachten.

Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie für die Verklebung von spaltbaren Tapeten ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Klebkraft des Kleisters der Zusatz von einer Dose à 750 g BUZZARD Wandbelagskleber für ca. 4 Liter angerührte Kleisterlösung erforderlich.

Bei der Verklebung von Vliestapeten ist auf diesen Zusatz zu verzichten, da sonst das spätere trockene Abziehen der Tapeten stark erschwert wird.

Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sind sofort mit einem feuchten Schwamm und klarem Wasser zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ansatzverhältnis bei einer 200 g Packung:

Verwendung	**Wassermenge**	**Ergiebigkeit**
Vorkleistern	16 Liter	ca. 120-150 m^2
Normale Tapeten	8 Liter	ca. 44-52 m^2
Schwere Tapeten oder Rauhfaser	6,5 Liter	ca. 24-30 m^2
Spezialverklebungen	5 Liter	ca. 20 m^2

Ansatzverhältnis bei einer 500 g Packung:

Verwendung	**Wassermenge**	**Ergiebigkeit**
Vorkleistern	40 Liter	ca. 300-375 m^2
Normale Tapeten	20 Liter	ca. 110-130 m^2
Schwere Tapeten oder Rauhfaser	16 Liter	ca. 60-75 m^2
Spezialverklebungen	12,5 Liter	ca. 50 m^2

Die Ergiebigkeit kann durch Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

Gebindegrößen:

200 g 500 g

Lagerung:	Gebinde dicht verschließen, kühl/frostfrei und trocken lagern. Nicht direkter Sonneneinstrahlung, Lichteinfall oder Hitze aussetzen. In Originalgebinden unbegrenzt lagerstabil. Angebrochene Gebinde bald verarbeiten.
Entsorgung:	Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen. Oder nach Eintrocknung/ Aushärtung zusammen mit Hausmüll ablagern.

Stand: 03/2023

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.