BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Sperrgrund

Absperrende Holz-Grundierfarbe für Außen & Innen

Eigenschaften:

▪ Farbton: weiß ▪ hoch deckend ▪ matt ▪ farbton-, licht-, wetterbeständig
▪ bindet braunfärbende Holzinhaltsstoffe ▪ hoch elastisch ▪ wasserverdünnbar
▪ nach Trocknung sehr gut wasserabweisend ▪ wasserdampfdurchlässig
▪ leicht verstreichbar ▪ problemlose Wiederholungsanstriche ▪ sehr ergiebig
▪ geruchsarm

- Dichte: Ca. 1,1 – 1,3 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL: Acrylat-Dispersion, Weißpigment, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/g, Typ Wb: 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW 20.

Verwendung:

Spezialgrundierung gegen das Durchdringen wasserlöslicher Farbstoffe aus dem Untergrund von Holzbauteilen [Holzinhaltsstoffe (bspw. Eiche, Kiefer), Rostflecken, Nikotin, Ruß]. Braunfärbende Inhaltsstoffe werden im Anstrichfilm fixiert und abgesperrt, so dass ein Verfärben der Deckanstriche vermieden wird.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte), eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, Holzvergrauungen, Moose, Algen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Harzreiche Hölzer vor dem Anstrich mit Nitro-Universalverdünnung säubern. Druckimprägnierte Hölzer mindestens 2-3 Monate vor dem Anstrich der Witterung aussetzen. Werkstoff/intakte Altanstriche in Holzfaserrichtung anschleifen (Staubmaske tragen) und reinigen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren (rohe Hölzer: Holzgrundierung). Luft-, Objekt-, Materialtemperatur: mind. + 8 °C / max. 25 ° C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren.

Verarbeitungstechniken: Immer ganzflächig arbeiten, damit sich beim nachfolgenden Anstrich die Farbtonunterschiede des Untergrundes nicht abzeichnen. Neuanstrich: Unverdünnt mit Flachpinsel oder Rolle 1- bis 2-mal in Holzmaserrichtung gleichmäßig auftragen. Vor Folgeanstrichen Zwischentrocknungszeit einhalten und fein zwischenschleifen. Nach Durchtrocknung mit Lack oder Farbe auf Wasserbasis überstreichbar. Renovierung: Lasuranstriche anschleifen und reinigen. Deckende und

Lackanstriche restlos abbeizen und mit Universalverdünnung gründlich nachwaschen. Anschließend wie Neuanstrich behandeln. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar:	nach ca. 12 Stunden.
durchgetrocknet:	nach ca. 48 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 7 - 9 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml 2,5 ltr. Blechgebinde

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

Stand: 03/2022

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.