BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Acryl-Fassadenfarbe, kasslerbraun

Hoch wetterbeständig und strapazierfähig

Eigenschaften:

▪ Farbton: kasslerbraun ▪ Glanzgrad: matt ▪ wetter-, alkali- und alterungsbeständig ▪ sehr gutes und sicheres Anstrichergebnis ▪ atmungsaktiv ▪ haftfest und spannungsarm ▪ wasserbasiert ▪ geruchsarm ▪ nicht gilbend ▪ äußerst leicht und spritzarm zu verarbeiten ▪ gute Farbbeständigkeit

- Dichte: Ca. 1,53 – 1,55 g/ml
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/c(Wb) Typ: 40 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20

Verwendung:

Ideal geeignet für hochwertige, sehr gut deckende, dauerhafte Neu- und Renovierungsanstriche auf normal beanspruchten Flächen im Außen- und Innenbereich. Besonders geeignet für Mauerwerk, Beton, Putze und Tapeten verschiedener Arten, Gipskarton, Faserzement, haftfeste Dispersionsaltanstriche etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Verarbeitungstechniken: in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Je nach Untergrund genügen 1-2 unverdünnte Anstriche. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar:	nach ca. 8-12 Stunden.
regenfest:	nach ca. 24 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 3Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 6-7 m²/ltr.
pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

Gebindegrößen:

750 ml PE-Becher

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 11/2017

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.