BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD PU-Hybrid Weisslack - seidenmatt

Polyurethan-verstärkte Lackfarbe für Innen und Außen

Eigenschaften:

▪ Glanzgrad: seidenmatt ▪ für Innen und Außen ▪ höchst strapazierfähig ▪ blockfest ▪ dauerelastisch ▪ Polyurethan-verstärkt für eine extreme Oberflächenhärte ▪ wasserverdünnbar ▪ umweltfreundlich ▪ blockfest ▪ licht- und wetterbeständig ▪ leicht zu verarbeiten ▪ bester Verlauf ▪ geruchsarm ▪ schnell trocknend ▪ auch für Fenster und Türen geeignet ▪ Lichtbeständigkeit: sehr gut ▪ wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 ▪ Verträglichkeit: nicht mit anderen Produkten mischen!

- Dichte: Ca. 1,19-1,21 g/ml.

Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Polyurethan-/ Acrylat-Hybriddispersion, Titandioxid, Additive, Glykole, Wasser, Konservierungsmittel: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: +49 (0)35455 86770.

- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für PU-Hybrid Weisslack Kategorie (A/d), Typ Wb: 130 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 40 g /l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20

Verwendung:

Nach entsprechender Vorbehandlung besonders geeignet für maßhaltige Holzbauteile, für grundiertes Hart-PVC, Eisen und andere Metalle im Innen- und Außenbereich

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähiig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche sind mit Abbeizer zu entfernen. Haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren und gleichmäßig dünnschichtig auftragen. Probeauftrag empfohlen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Anstrichaufbau auf Holz, Innen und Außen

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln, bei Hölzern mit wasserlöslichen, verfärbten Inhaltsstoffen immer Buzzard Sperrgrund einsetzen, Aststellen 2x beschichten
c) Zwischen- und Schlussanstrich mit PU-Hybrid Weisslack unverdünnt

auf Eisenmetalle:
a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) Eisenmetalle mit Premium Allgrund vorstreichen
c) Zwischen- und Schlussanstrich mit PU-Hybrid Weisslack unverdünnt

auf Nichteisenmetalle (Zink, Alu, Messing, Kupfer, Hart-PVC)
a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) Zink/Alu: Die Patina (Schutzschicht) entfernen, ggf. mit ammoniakalischer Netzmittelwäsche vorbehandeln, mit Premium Allgrund vorstreichen
c) Har-PVC: anschleifen (Staubmaske tragen) und mit Premium Allgrund grundieren
d) Zwischen- und Schlussanstrich mit PU-Hybrid Weisslack unverdünnt

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: verarbeitungsfertig
Werkzeug: Pinsel, Rolle
Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

grifffest:	nach ca. 4 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 8 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 4 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 12 m²/ltr.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml 2,0 l Blechdose

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben (Schadstoffmobil).

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSRATSCHLÄGE: Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des

Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

Stand: 04/2022

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.