Dispersionsfarben - Kleber - Grundierungen - Lacke - Werkzeug

Geschäftsführer:
Klaus Müller (Dipl.-Ing.), Bastian Ehrentraut
Geschäftsleitung:
Tel.: +49 (0)35455 86770/86871 Fax: 431

Auftragsbearbeitung:
Tel. +49 (0)35455 417 oder 428
E-Mail: info@buzzard-farben.de
Internet: http://www.buzzard-farben.de

Steuernummer: 049/106/01577
USt.-ID-Nr.: DE 170 489 038
Amtsgericht Cottbus, HRB 3723
Sitz der Gesellschaft: Heideblick

BUZZARD Farben GmbH • Gehren Gerostr. 75 A • 15926 Heideblick (DE-BB)

BUZZARD FARBEN GMBH

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Silikat-Grund LF - Fixativ

Wasserverdünnbares Grundier-, Fixier- und Verdünnungsmittel auf Silikat-Basis für innen und außen

Eigenschaften:

▪ transparent auftrocknend ▪ wasserverdünnbar ▪ sehr gut verfestigend ▪ dringt tief in den Untergrund ein ▪ reguliert starke oder ungleichmäßige Untergrundsaugfähigkeit ▪ äußerst wasserdampfdiffusionsfähig ▪ umweltverträglich ▪ leicht zu verarbeiten ▪ für innen und außen

- Dichte: Ca. 1,04 g/ml
- PH-Wert: 10-11.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Kaliwasserglas, Acrylatdispersion, Additive, Wasser, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/h, Typ: Wb 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 15 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW 40.

Verwendung:

- Grundier- und Fixiermittel auf Silikat-Basis für den Innen- und Außenbereich zur Festigung und Egalisierung stark oder unterschiedlich saugender mineralischer Untergründe vor Beschichtungen mit Silikatfarbe und -putz (aber auch Innenwand-, Fassadenfarben und Putzen etc. auf Wasserbasis)
- Verdünnungsmittel für Silikatfarben und –putze zur Einstellung der Konsistenz
- auf allen mineralischen Untergründen, z. B. Beton, Zement- und Kalkzementputz, (Kalksandstein-)Mauerwerk, Faserzementplatten und für haftfeste Kalk-, Mineral-, Silikat- und Dispersionsaltanstriche geeignet

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Flächen aus Glas, Naturstein, Keramik und Metall sorgfältig abdecken. Materialspritzer sofort entfernen. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Alle Lieferungen erfolgen zu unseren Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der neuesten Fassung. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. Rechnungsreklamationen werden ausschließlich bis 14 Tage nach Rechnungsdatum anerkannt.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Normal saugende Untergründe bis 1:1 mit Wasser verdünnt, stark saugende Untergründe unverdünnt bis zur Sättigung - es darf jedoch kein glänzender Film entstehen! Die Wasserzugabemenge ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, sollte aber das Verhältnis 1:1 nicht überschreiten. Nicht mit anderen Materialien mischen, um die speziellen Eigenschaften zu erhalten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

oberflächentrocken:	nach ca. 4 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 10-12 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 150 – 300 ml/m² unverdünntes Konzentrat

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

1 ltr. PE-Flasche 5 ltr. 10 ltr. PE-Kanister

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSHINWEISE: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 07/2017

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.