BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Siloxan-Fassadenfarbe

Matte Dispersionsfarbe mit Silikonemulsion für hoch wetterbeständige Fassadenanstriche

Einsatzgebiete und Produkteigenschaften:

Ideal geeignet für hochwertige, sehr gut deckende, dauerhafte Neu- und Renovierungsanstriche auf glatten und strukturierten Flächen im Außenbereich, z. B. allen tragfähigen mineralischen Untergründen (Mauerwerk, Beton, Putz) und haftfesten, intakten Dispersionsfarbenanstrichen. Der Silikonzusatz bewirkt einen optimalen Feuchteschutz bei gleichzeitig hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Somit ist die Fassade auch bei starker Schlagregenbelastung lange geschützt.

Wasserverdünnbare, matte Dispersionsfarbe mit Silikonemulsion für hoch wetterbeständige Fassadenanstriche. Geeignet für alle üblichen Außenputze, Beton, Zement, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk, zum Überstreichen von intakten matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis. Idealer Renovierungsanstrich.

▪ Farbton: weiß ▪ Glanzgrad: matt ▪ hoch deckend ▪ sehr gut wetter-, licht-, alkali- und alterungsbeständig ▪ sehr guter Regen- und Verschmutzungsschutz durch Silikonveredelung ▪ sehr gutes und sicheres Anstrichergebnis ▪ hoch wasserdampfdurchlässig ▪ haftfest und spannungsarm ▪ wasserbasiert ▪ geruchsarm ▪ nicht gilbend ▪ leicht und spritzarm zu verarbeiten ▪ hohe Farbbeständigkeit auch bei intensiven Farbtönen ▪ problemlos überstreichbar

Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Silikonemulsion, Additive, Konservierungsmittel. EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/c (Wb): 40 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 20 g/l VOC. Produkt-Code: BSW 20.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Vor Gebrauch stets gründlich aufrühren.

Verarbeitungstechniken: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Grundanstrich bis zu 10 % mit Silikon-Grundierung oder Wasser verdünnt auftragen. Deckanstrich unverdünnt auftragen. Stark der Witterung ausgesetzte Seiten 3-mal streichen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werksseitig oder mit UV-beständiger Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

Trocknung und Verbrauch: bei +20 °C und 65 % r.F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

Nach ca. 6-8 Std. überarbeitbar.

Verbrauch: ca. 6-7 m²/ltr.
(Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes. (Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.)

Gebindegrößen: 5 L 10 L 15 L PE-Ovaleimer

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Lagerung: Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Stand: *2015/06*

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.