BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Heizkörperlack

Hervorragender aromatenfreier Kunstharz Speziallack für Innen, glänzender und geruchsarmer Heizkörperlack mit einer Vergilbungs- und Hitzebeständigkeit bis 80°C.

Eigenschaften:

▪ Farbton: weiß ▪ für Innen ▪ glänzend ▪ hochwertig ▪ vergilbungsresistent ▪ geruchsarm ▪ schnelltrocknend▪ leicht zu verarbeiten ▪ guter Verlauf ▪ hohe Glanzstabilität ▪ Lichtbeständigkeit: sehr gut ▪ Verträglichkeit: darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive
- Dichte: Ca. 1,04-1,06 g/ml
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Heizkörperlack (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Heizkörperlack enthält max. 499 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSL40
- WGK: 2

Verwendung:

Zur dauerhaften Lackierung von Warmwasserheizkörpern, Handtuchhaltern, Rohrleitungen und Wasserboilern

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile gut anschleifen (Staubmaske tragen) Metall gründlich entrosten und mit Vorstreichfarbe oder mit Allgrund grundieren

1. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) Neue Heizkörper mit BUZZARD Rostschutzfarbe oder Allgrund weiß grundieren
c) 1 – 2 Deckanstriche mit Heizkörperlack

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) Neue Heizkörper mit BUZZARD Rostschutzfarbe oder Allgrund weiß grundieren
c) 1 – 2 Deckanstriche mit Heizkörperlack

Verdünnungsmittel zum Rollen und Streichen: Terpentinersatz; verarbeitungsfertig, zum Streichen und Rollen

Werkzeug: Naturborsten-Flachpinsel oder auf größeren Flächen mit einer Lackierwalze (Mohairrolle)

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken:	nach ca. 2 Stunden
grifffest:	nach ca. 8 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 9-12 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

375 ml 750 ml 2,5 ltr. Blechdose

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitsratschläge: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **enthält:** Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer.

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

Stand: 2023-03

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.