TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Putzhaftgrund · grob gekörnt

Rauhes Spezial-Grundiermittel für deckende Grundanstriche

Eigenschaften:

▪ rauh, griffig ▪ weißpigmentiert ▪ deckend ▪ füllend ▪ spannungsarm
▪ diffusionsoffen ▪ wasserbasiert ▪ sehr leicht zu verarbeiten

- Dichte: Ca. 1,52 – 1,56 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/h, Typ Wb: 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.

Verwendung:

Als Grundieranstrich auf mineralischem Untergrund wie Putz, Beton, Mauerwerk, Gips, Kalksandstein, Holzspanplatten sowie alten Kunstharzputzen und Wärmedämmverbundsystemen. Dient als Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen auf glatten Flächen und vermindert die Saugfähigkeit des Untergrundes. Die griffige Oberfläche erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der aufzubringenden Oberputze ganz wesentlich. Für alle Dispersions-, Siloxan-, Silikonharz- und mineralischen Oberputze im Innen-/Außenbereich.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen. Werksseitig oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Unverdünnt bzw. verdünnt (max. 3 %) in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Werksseitig

oder mit Vollton- und Abtönfarben mischbar. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 10-12 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 3-5 m²/kg; je nach Untergrund genügen 1-2 Anstriche

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

7 kg 14 kg 20 kg PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Stand: 01/2024,

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.