BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Kalkfarbe spezial

Gebrauchsfertiger, gut deckender Anstrich auf Weißkalkhydrat-Basis für innen & außen

Eigenschaften:

▪ für innen und außen ▪ Farbton: hochweiß ▪ gebrauchsfertig ▪ reinmineralisch ▪ schimmelwidrig ▪ wischfest nach Trocknung ▪ gut deckend ▪ wasserverdünnbar ▪ feuchtigkeitsregulierend ▪ sehr atmungsaktiv ▪ leichte, spritzfreie Verarbeitung ▪ umweltschonend ▪ nicht mit anderen Farben mischen

- Dichte: Ca. 1,29 g/cm³.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Weißkalkhydrat, Wasser, Cellulosederivat Additive
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW60

Verwendung:

Reinmineralischer Anstrich auf Basis von Weißkalkhydrat. Geeignet für alle kalk- und zementhaltigen Putze und Anstriche - besonders für denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete. Für Feuchträume, Waschküchen, Garagen, Kellerräume, Weinkeller, Ställe und ähnliche Flächen. Auf schlagregengeschützten, mineralischen Untergründen auch im Außenbereich anwendbar

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht zu verfestigende/nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren, z. B. mit Silikat-Grund (Fixativ). Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen. Werksseitig abtönbar oder bis max. 4 Prozent mit Universal-Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Typen) mischbar.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: vor Gebrauch gut aufrühren, in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (außer airless). Voranstrich: Bis max. 15 Prozent mit Wasser verdünnt. Schlussanstrich: i. d. R. 1-mal unverdünnt. Problemlos überstreichbar mit dem gleichen Material. Vor dem Auftrag andersartiger Materialien sollte die Kalkfarbe grundsätzlich abgewaschen bzw. abgebürstet werden. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

HINWEIS ZUM AIRLESS-SPRITZAUFTRAG: Vorab muss die Kalkfarbe drucklos gesiebt werden (Maschenweite 0,5 mm)

Maschinenfilter 30 mesh
Spritzwinkel: 40°-50°
Düse: 0,025 – 0,027
Spritzdruck: 120 – 180 bar
Achtung! Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 8-12 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch/Reichweite:

Ca. 150 – 200 ml/m² bwz. ca. 6-7 m²/L.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

5 L 10 L PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 2 Jahre nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:



Gefahr

Kennzeichnung: Ätzend/ ! – Gefahr. Enthält Calciumhydroxid. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.

Stand: 03/2022

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.