Technisches Merkblatt

Faku- Zell Tapetenleim

Anwendung

Faku-Zell-Tapetenleim ist optimal für die Verklebung von allen normalen Papiertapeten sowie für Bastelarbeiten geeignet.

Eigenschaften

- gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand
- 2 Stunden Quellzeit
- Ergiebigkeit: ausreichend für bis zu 6 Rollen Tapete

Untergrundvorbehandlung

Die zu tapezierenden Untergründe müssen sauber, fest, saugfähig und trocken sein. Alte und lose Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.
Vorhandene Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel.
Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund Gel zu grundieren. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.
Zur Vorbehandlung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® Tapetenwechselgrund, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.

Kleisteransatz

Faku-Zell-Tapetenleim in kaltes Wasser (Menge entsprechend dem angegebenen Ansatzverhältnis) einrühren und ca. 2 Stunden quellen lassen. Danach ist die Kleisterlösung nochmals gut durchzurühren. Faku-Zell-Tapetenleim ist nun gebrauchsfertig.

Tapezieren:
Faku-Zell-Tapetenleim mit Bürste oder Tapeziergerät auf die Rückseite der zugeschnittenen Tapetenbahnen gleichmäßig und ausreichend auftragen, diese zusammenlegen, jedoch nicht knicken und entsprechend den Angaben des Tapetenherstellers weichen lassen.
Die spezifischen Angaben des Tapetenherstellers sind zu beachten.
Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche und Bad) ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Endklebkraft des Kleisters der Zusatz von einer Dose a 1kg SYCOFIX® Wandbelagskleber auf die angerührte Leimlösung notwendig.
Faku-Zell-Tapetenleim ist in Kleistergeräten optimal verarbeitbar.
Die Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.
Hinweis: Der angerührte Kleister ist innerhalb von 2 Tagen zu verarbeiten. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, SYCOFIX® Anti-Schimmel-Zusatz der Kleisterlösung beizumischen.

Ansatzverhältnisse

Vorkleistern:
· 320g Faku-Zell-Tapetenleim mit 9 Liter Wasser ansetzen
· ausreichend für bis zu 90 m^2

Normale Papiertapeten:
· 320g Faku-Zell-Tapetenleim mit 5 Liter Wasser ansetzen
· ausreichend für ca. 5-6 Rollen zu 5 m^2

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

Lagerung

Bei trockener Lagerung in original geschlossener Verpackung unbegrenzt haltbar.

Verpackung

320-g-Tüte (30 St. / VE)
EAN-Code: 4019729733201

5-kg-Sack (1 St./ VE))
EAN-Code: 4015995906783

10-kg-Sack (1 St./ VE)
EAN-Code: 4019729730101

25-kg-Sack (1 St./ VE)
EAN-Code: 4015995906790