BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Zaunlasur

Naturbraunes, wasserverdünnbares, flüssiges Holzschutzmittel für Außen

Eigenschaften:

▪ naturbraun ▪ seidenmatt ▪ dauerhaft witterungs- und UV-beständig ▪ wasserabweisend ▪ atmungsaktiv ▪ feuchtigkeitsregulierend (platzt also nicht ab) ▪ gut haftend ▪ umweltschonend ▪ schnell trocknend ▪ leicht zu verstreichen ▪ ergiebig ▪ lösemittelfrei ▪ imprägnierend

- Dichte: Ca. 1,0 – 1,02 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat- Dispersion, Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/f, Typ Wb: 130g/l (2010). Das Produkt enthält 30g/l VOC.
- GISBAUCODE: BSW20

Verwendung:

Für alle nicht-maßhaltigen Hölzer im Außenbereich. Sehr gut geeignet für Holzzäune, -tore, -gartenhäuser, -palisaden, -pergolen, -unterstände, etc. Bitte beachten: Nicht für Holzböden geeignet oder für erdberührende, verharzte oder lackierte Teile verwenden. Altanstriche mit Carbolineum können überstrichen werden.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte), eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, Holzvergrauungen, Moose, Algen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Harzreiche Hölzer vor dem Anstrich mit Nitro-Universalverdünnung säubern. Druckimprägnierte Hölzer mindestens 2-3 Monate vor dem Anstrich der Witterung aussetzen. Werkstoff/intakte Altanstriche in Holzfaserrichtung anschleifen (Staubmaske tragen) und reinigen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren (rohe Hölzer: Holzschutzgrundierung; inhaltsstoffreiche Hölzer oder bei Verwendung von BUZZARD Wetterschutzfarbe in weißen/hellen Farbtönen: BUZZARD Isolier-/Sperrgrund). Luft-, Objekt-, Materialtemperatur: mind. + 8 °C / max. 25 ° C. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: **Neuanstrich:** Unverdünnt mit Flachpinsel oder Rolle 2-3 mal satt in Holzmaserrichtung gleichmäßig auftragen – bei stark der

Witterung ausgesetzten Flächen 3-mal. Vor Folgeanstrichen Zwischentrocknungszeit einhalten und fein zwischenschleifen.

Renovierung: Lasuranstriche anschleifen und reinigen. Deckende und Lackanstriche restlos abbeizen und mit Universalverdünnung gründlich nachwaschen. Anschließend wie Neuanstrich behandeln. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

oberflächentrocken:	nach ca. 6 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 12 Stunden.
durchgetrocknet:	nach ca. 2 – 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch/Reichweite:

Ca. 12 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

5 ltr. PE Rundeimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 12 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Stand: 2023/09

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.