BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Allgrund 3in1

Graue, universelle, haftvermittelnde Spezialgrundierung mit hoher Haftfestigkeit für Innen und Außen

Verwendung:

Nach entsprechender Vorbehandlung besonders geeignet auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Kupfer und Hart-PVC.

Eigenschaften:

▪ Farbton: grau ▪ Glanzgrad: matt ▪ Grundierung, Rostschutz und Haftgrund in einem Arbeitsschritt ▪ für Innen und Außen ▪ wasserverdünnbar ▪ schnell trocknend ▪ leicht zu verarbeiten ▪ sehr guter Verlauf ▪ universell überlackierbar▪ schadstoff- und lösungsmittelarm ▪ bifunktional durch Hybrid-Technologie ▪ auch für lösemittelhaltige Deckanstriche und Nichteisenmetalle geeignet ▪ Lichtbeständigkeit: im System sehr gut ▪ wetterbeständig im System nach VOB Teil C DIN 18363: sehr gut ▪ Verträglichkeit: nicht mit anderen Produkten mischen

- Dichte: Ca. 1,19-1,21 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Trifunktionelle Bindemittelbasis, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, calcitische und silikatische Füllstoffe, zinkfreie aktive Rostschutzpigmente, Additive, Glykole, Wasser, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon- Allergiker unter Tel.-Nr.: +49 (0)35455 86770
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Allgrund 3in1 Kategorie (A/i), Typ Wb: 140 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 40 g /l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW 20
- WGK: 1

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind mit Abbeizer zu entfernen. Haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Metall gründlich entrosten. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen. Bei der

Verwendung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Anstrichaufbau

Neuanstrich

a) Zink anschleifen und mit speziellen Zinkreinigern entfetten
b) Kupfer und Aluminium anschleifen und mit Universalverdünnung entfetten
c) Hart-PVC anschleifen und mit Universalverdünnung reinigen
d) je nach Beanspruchung 1 – 2 Anstriche mit Allgrund 3 in 1
e) 1 – 2 Deckanstriche mit Buntlack 2in1, Weisslack 2in1 oder Heizkörperlack 2in1 dünnschichtig auftragen

Renovierungsanstrich

a) Altanstriche reinigen und gut anschleifen (Staubmaske tragen)
b) 1 – 2 Grundanstriche mit Allgrund 3 in 1
c) 1 – 2 Deckanstriche mit Buntlack 2in1, Weisslack 2in1 oder
d) Heizkörperlack 2in1 dünnschichtig auftragen

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Wasser
Werkzeug: Acrylpinsel, feinporige Schaumstoffwalze
Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken/grifffest: nach ca. 2 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden.
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 12 m²/ltr.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

375 ml 750 ml Blechdose

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben (Schadstoffmobil).

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSRATSCHLÄGE: Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den

Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

Stand: 01/2023

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.