BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Halböl

Lösemittelhaltiges, universell einsetzbares Grundiermittel für viele unbehandelte Holzoberflächen

Eigenschaften:

▪ Farbton: bernsteinfarben ▪ Glanzgrad: seidenmatt ▪ betont die Oberflächenstruktur ▪ blättert nicht ab ▪ hohes Penetrationsvermögen ▪ wasserabweisend ▪ haftvermittelnd für nachfolgende ölige Anstriche ▪ wasserdampfdurchlässig ▪ leichte Verarbeitung ▪ ohne Konservierungsstoffe ▪ hohe Eindringtiefe ▪ offenporig ▪ elastisch

- Dichte: Ca. 0,85 – 0,87g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL: Leinöl, entaromatisiertes Lösemittel
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/h, Typ Lb: 750 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 750 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSL10

Verwendung:

Für Anstriche mit guter Elastizität bei optimaler Härte im Innen- und Außenbereich. Schützt, pflegt und dekoriert alle unbehandelten Hölzer, Mauerwerk, Klinker, Naturstein, Terracotta, neutrale Putze, Kork und Leinwand. Vor allem für Möbel, Tischoberflächen, Arbeitsplatten, Türen, Verkleidungen etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte bei nicht maßhaltigen und max. 12 % bei maßhaltigen Holzbauteilen), eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, Holzvergrauungen, Moose, Algen restlos entfernen, Schadstellen spachteln.
HOLZFLÄCHEN, NICHT BESCHICHTET: Holzflächen, neu: In Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Holzflächen, alt, verwittert: Bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen oder mit der Ziehklinge einebnen und gründlich reinigen. **RENOVIERUNG:** Porenschließende Altanstriche (Lack-, Dickschichtsysteme usw.) durch Abschleifen, Abbeizen oder -brennen rückstandslos entfernen. Offenporige Altanstriche säubern, ggf. anschleifen, auf Saug- und Auftragsfähigkeit prüfen und wie bei Neuanstrich verfahren

Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 10 °C /max. 25 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Unverdünnt in Holzfaserrichtung streichen. Satt auftragen und danach sofort verschlichten, Überstände vermeiden bzw. nach ca. 20 Min. entfernen. Folgeanstriche: Halböl, Leinölfirnis, Holzlasur oder -farbe, Alkydharzlack (im Außenbereich sind pigmentierte Anstrichmittel erforderlich). Aufgrund des Gehaltes an natürlichen Ölen kann es an Flächen mit geringem Lichteinfall zur Dunkelgilbung kommen.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Universalverdünnung reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach frühestens ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Bei der Trocknung natürlicher Öle kann ein typischer Geruch auftreten, der mit der Zeit verschwindet.

Verbrauch:

Ca. 70 – 150 ml/m² bzw. ca. 10 m²/L
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml 2,5 ltr. 5 ltr. Blechgebinde

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Sicherheitshinweise:

Es besteht Selbstentzündungsgefahr bei mit Halböl benetzten Lappen oder Tüchern! Sie sind deshalb stets in fest verschlossenen Blechgebinde aufzubewahren oder vor dem Wegwerfen im Freien ausgebreitet zu trocknen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sonderabfälle zuführen.

Zusätzliche Angaben:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder o. rissiger Haut führen.

Stand: 09/2023

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.