BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

Buzzard Vorlack

Kunstharz Grund- und Zwischenanstrich für Innen und Außen

Eigenschaften:

▪ weiß ▪ für Innen und Außen ▪ gut verlaufend ▪ sehr gut schleifbar ▪ gut deckend ▪ leicht verarbeitbar ▪ sehr ergiebig ▪ schnelltrocknend

Verträglichkeit: darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive
- Dichte ca. 1,34-1,36 g/ml
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Vorstreichfarbe (Kat.A/d) 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 299 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode: BSL20

Verwendung:

Besonders geeignet für Grund- und Zwischenanstriche auf Holz und Metall (z.B. Türen, Fenster, Möbel, Gitter usw.)

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind zu entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen). Metallflächen gründlich entrosten, vor Gebrauch gut aufrühren, bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Nicht bei Temperaturen unter +8°C oder bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten

Anstrichaufbau auf Holz, Innen und Außen

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) rohe Hölzer im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren
c) 1 Anstrich mit Vorlack
d) 1 – 2 Anstriche dünnschichtig mit Bunt -oder Weißlack

Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) Leichtmetall und Zink entfetten, Oxidationsbeläge entfernen und mit BUZZARD Allgrund vorbehandeln
c) Eisen mit Rostschutz grundieren
d) ggf. 1 Anstrich mit Vorlack

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

e) 1– 2 Anstriche dünnschichtig mit Bunt-, Weiß- oder Heizkörperlack

Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), beschädigte Stellen mit Holzgrundierung oder Rostschutzgrund bzw. Allgrund grundieren
c) ggf. 1 Anstrich mit Vorlack
d) 1-2 Anstriche dünnschichtig mit Bunt-, Weiß- oder Heizkörperlack

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: verarbeitungsfertig, wenn nötig Terpentinersatz

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken:	nach ca. 3 Stunden
grifffest:	nach ca. 8 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 12 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 10 - 12m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

375 ml 750 ml 2,5 L Blechdose

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitsratschläge: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

WGK:

1

Stand: 08/2023

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.