TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Super Innenweiß

Hochgradig weiß – Malerqualität – auf allen üblichen Untergründen im Innenbereich

Eigenschaften:

▪ Farbton: reinweiß ▪ sehr hohe Deckkraft und Ergiebigkeit ▪ matt ▪ optimal reinigungsfähig ▪ erstklassiges Anstrichergebnis ohne Ansätze, besonders auf schwierigen Untergründen ▪ wasserdampfdurchlässig ▪ hervorragend zu verarbeiten ▪ wasserverdünnbar ▪ geruchsarm ▪ nicht gilbend
▪ Klassifizierung nach DIN EN 13300: Deckvermögen: Klasse 2 bei 7m²/ltr.; Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, Glanzgrad: matt, Maximale Korngröße: fein.

- Dichte: Ca. 1,5 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/a, Typ Wb: 30 g/L (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/L VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.

Verwendung:

Für langanhaltend makellose, repräsentative Wohnräume, besonders für scheuerbeständige Neu- und Renovierungsanstriche auf stark strapazierten Flächen. Besonders geeignet für Mauerwerk, Beton, Putze und Tapeten verschiedener Arten, Gipskarton, Faserzement, Holz, Hartschaum, haftfeste Dispersionsaltanstriche etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Voranstrich: Bis 5 % mit Wasser verdünnt. Schlussanstrich: 1- bis 2-mal unverdünnt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werksseitig oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken/grifffest:	nach ca. 4 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 8-10 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 2-3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 7-8 m²/L.

(Pro Arbeitsgang und je nach Untergrundbeschaffenheit. Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.)

Gebindegrößen:

2,5 L | 5 L | 10 L | 15 L | PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Stand: 2023-07

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.