BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Latex-Bindemittel

Hochwertige, farblose Kunstharz-Dispersion zum Versiegeln und als Zusatz zu Kleistern, Leimfarben

Eigenschaften:

▪ farblos ▪ glänzend ▪ hoch konzentriert ▪ tropfgehemmt ▪ wasserverdünnbar ▪ diffusionsfähig ▪ öl- und weichmacherfrei ▪ werksseitig oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar

- Klassifizierung nach DIN EN 13300: Deckvermögen: transparent auftrocknend; Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
- Dichte: Ca. 0,9-1,1 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol -3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/g, (Wb): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g /l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW 20

Verwendung:

Kunstharzdispersion zum Selbstansetzen von waschbeständigen Innenfarben; zur Veredlung von Kalk- und Leimfarben, um die mechanische Festigkeit des Anstrichs zu erhöhen; als Zusatz zum Tapetenleim zur Verstärkung der Klebkraft; als scheuerbeständiger Glanz- und Schutzüberzug für durchgetrocknete, matte Dispersionsanstriche, Tapeten und Mauerwerk.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Unverdünnt in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Je nach Verwendungszweck

evtl. mit Wasser verdünnen. Wischfeste Anstriche ca. 1:5. Waschfeste Anstriche ca. 1:3. Grundiermittel 1:2 bis 1:4. Glanzüberzug: unverdünnt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 6-7 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml 2,5 ltr. 5 ltr. 10 ltr. PE-Ovaleimer
PE-Becher

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Gefahrenhinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gem. CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Zusätzliche Angaben: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Stand: 09/2021

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.