BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Vlies Rollkleister

Für alle Vliestapeten und Glasgewebetapeten geeignet

Eigenschaften:

- schnell und einfach zu verarbeiten, da direkt auf die Wand rollbar, gebrauchsfähig in ca. 3 Minuten, hohe Anfangshaftung, gut korrigierbar, trocknet fleckenfrei, sehr ergiebig
- Inhaltsstoffe: Cellulose, Kunstharzdispersion, Additive
- GISBAU-Produktcode: entfällt

Verwendung:

- für die Verklebung von Vlies-, Struktur-, Vinyl-, Glasgewebetapeten und anderen formstabilen Wandbelägen geeignet
- bei dieser Verarbeitungstechnik wird der Klebstoff mit einer geeigneten Rolle auf den Untergrund aufgetragen und der Wandbelag direkt in den aufgetragenen Klebstoff eingelegt. So können formstabile Wandbeläge einfach und sauber in der Wandklebetechnik verklebt werden

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Alte, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist Tapetenablöser optimal geeignet. Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit Glätt-/Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir KRONE-FEINE-GIPS Multispachtel. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit BUZZARD Tiefgrund LF vorbehandeln.
Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.
Zur Vorbehandlung von Gipskartonplatten wird BUZZARD Tapetenwechselgrund empfohlen, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.
Bei durchscheinenden Tapeten ist der Untergrund mit BUZZARD Tapeziergrund LF weiß zu streichen, um einen farblich einheitlichen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten.

Verarbeitung:

Den Inhalt des Päckchens vollständig unter kräftigem Rühren zügig in die erforderliche Menge Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und nach etwa 3 Minuten nochmals kräftig umrühren bis das Material klumpenfrei ist.

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge in ltr.	Pckg. reicht für
Vliestapeten	1:20	4	ca. 25 m² 5 Ro. à 5 m²
Glasgewebetapeten	1:8	1,5-2	ca. 15 m²

Beim Tapezieren von Vliestapeten gehen Sie entsprechend den Arbeitsschritten vor:

1. Die zu tapezierende Fläche mit BUZZARD Tapeziergrund LF weiß streichen. Durch die hochdeckende Wirkung erzielen Sie einen einheitlichen weißen Untergrund und egalisieren farbliche Unterschiede.

2. BUZZARD Vlies-Rollkleister satt und gleichmäßig mit einer Rolle auf die Wand auftragen.

3. Die Tapete direkt von der Rolle (ohne Weichzeit) in das frische Kleisterbett einlegen, anpassen, abschneiden und mit einer Tapezierbürste/-walze andrücken (2 Tapetenbahnen je Arbeitsgang). Auf Stoß weiterarbeiten. Die Klebeanleitung des Tapetenherstellers beachten. Klebeflecken auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem angefeuchteten Schwamm vorsichtig abtupfen.

4. Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung des Klebers überstrichen werden.

Qualitativ hochwertige Vliestapeten können später restlos trocken abgezogen werden.

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Nicht unter + 5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.

Trocknung: ca. 12-24 Std. je nach Umgebungstemperatur und Wandbelag

Verbrauch: 200 g sind für ca. 25 m² oder 5 Rollen Tapete ausreichend

Gebindegrößen: 200 g 500 g

Lagerung: Gebinde dicht verschließen, kühl/frostfrei und trocken lagern. Nicht direkter Sonneneinstrahlung, Lichteinfall oder Hitze aussetzen. In Originalgebinden unbegrenzt lagerstabil. Angebrochene Gebinde bald verarbeiten.

Stand: 05/2023

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.