RENEO

T E C H N I S C H E I N F O R M A T I O N

RENEO Zaunlasur

Naturbraune, wasserverdünnbare Holzlasur für Außen

• Wetter- & UV-Schutz • feuchtigkeitsregulierend • atmungsaktiv

Verwendung:

Für alle nicht-maßhaltigen Hölzer im Außenbereich. Sehr gut geeignet für Holzzäune, -tore, -gartenhäuser, -palisaden, -pergolen, -unterstände, etc. Bitte beachten: Nicht für Holzböden geeignet oder für erdberührende, verharzte oder lackierte Teile verwenden. Altanstriche mit Carbolineum können überstrichen werden.

Eigenschaften:

▪ Farbton: naturbraun ▪ Glanzgrad: Seidenmatt ▪ imprägnierend ▪ wasserverdünnbare Holzlasur für dauerhaften Wetterschutz ▪ gut haftend ▪ schnell trocknend ▪ wehrt UV-Strahlen ab und ist nach dem Trocknen wetterfest ▪ atmungsaktiv ▪ feuchtigkeitsregulierend, platzt also nicht ab ▪ pflanzenunschädlich

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig und frei von Fetten, Harzen und Wachsen sein. (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: min. + 8 °C. Probeauftrag empfohlen. Es kann gerollt, gestrichen, gespritzt werden. Druckimprägnierte Hölzer mindestens 2-3 Monate vor dem Anstrich der Witterung aussetzen. Werkstoff/intakte Altanstriche in Holzfaserrichtung anschleifen (Staubmaske tragen) und reinigen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten, Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren.
Neuanstrich: 2-bis 3-mal satt auftragen; **Renovierungsanstrich:** Eventl. anschleifen und satt auftragen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch; Reichweite:

Ca. 10 m²/ ltr.

* Pro Arbeitsgang und je nach Untergrundbeschaffenheit. Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Bei + 20 °C; 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Art und Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Trocknung:

Nach ca. 6 Stunden oberflächentrocken
Nach ca. 12 Stunden überstreichbar
Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Gebindegrößen:

5 L Kunststoffrundeimer

Inhaltsstoffe gem. VdL:

Acrylatdispersion, Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt: Kategorie A/f (Wb): 130 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC **Produkt-Code:** BSW20

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 12 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Kennzeichnung gem. CLP-VO

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe [C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen.

Stand: 2022-12

M & E Handels- u. Beteiligungsgesellschaft mbH Gehren Heideblicker Str. 9 | 15926 Heideblick (DE-BB) | Tel.: 035455 86871
Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.