BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Zellleim

Universell einsetzbarer, klebestarker, fleckenfrei auftrocknender Tapetenleim

Eigenschaften:

▪ Farbton: gelblich ▪ universell einsetzbar ▪ hohe Klebkraft ▪ klumpt nicht ▪ ergiebig ▪ mit handelsüblichen Tapeziergeräten verarbeitbar ▪ geruchsneutral ▪ fleckenfrei auftrocknend ▪ gute Tapeten-Korrigierbarkeit an der Wand ▪ geruchslos

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Carboxymethylcellulose

Verwendung:

Zellleim eignet sich ideal zum Verkleben von leichten bis schweren Papier-, Rauhfaser-, Prägetapeten und ähnlichen Wandbelägen sowie für Bastelarbeiten

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken und frei von Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinter-, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit BUZZARD Isofix Isolierfarbe LH vorbehandelt werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen wird ein Voranstrich mit BUZZARD Tapetengrund oder BUZZARD Tapeziergrund empfohlen. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Lose Anstriche/Mauerwerk entfernen und Schadstellen spachteln. Nicht tragfähige Beschichtungen sowie alte Leim- und Kalkfarben sind restlos zu entfernen. Sehr glatte Untergründe aufrauen. Stark saugende und sandende Untergründe mit BUZZARD Tiefgrund LF grundieren. Gipskartonplatten mit BUZZARD Tiefgrund LH behandeln. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: BUZZARD Zellleim unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Ca. 30 Minuten oder länger quellen lassen, dann nochmals kräftig aufrühren. Ansatzverhältnisse beachten! Tapete gleichmäßig einkleistern, die Tapetenbahn zusammenlegen (nicht knicken!) und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Die Verarbeitungshinweise der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten. Bei der Verklebung von Raufaser, bei überstreichbaren Wandbelägen, schwach saugenden Untergründen, mit Tapetenwechselgrund behandelten oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche und Bad) empfiehlt sich, 20

Prozent BUZZARD Wandbelags /Gewebekleber oder BUZZARD Latexbindemittel der angerührten Leimlösung zuzusetzen. Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Verwendungszweck	**Ansatz-verhältnis**	**Wassermenge für 500 g**	**Ausreichend für**	
Vorkleistern	1 : 30	15 ltr.	125 m² bis 140 m²	
Normale Tapeten	1 : 25	12,5 ltr.	75 m² bis 85 m² 12-15 Rollen	
Schwere Tapeten	1 : 20	10 ltr.	60 m² bis 65 m² 10-12 Rollen	

* Je nach Untergrundbeschaffenheit, Tapetenqualität, Auftragsart. Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln

Gebindegrößen: 1 kg 3,5 kg 7 kg 25 kg. PE-Ovaleimer

Lagerung: Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Gefahrenhinweise: Nicht kennzeichnungspflichtig gem. CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Stand: 08/2021

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.