aka-Spezialkleister

aka-Spezialkleister ist ein kunstharzverstärkter Tapetenkleister mit geprüfter Qualität. Benotung Ökotest „ sehr gut“

▲ ergiebig, kunstharzverstärkt, für schwere Tapeten
▲ sehr hohe Klebkraft, geruchsneutral, fleckenfreie Trocknung

---

Anwendungsbereich:

Zum Kleben von Vinyltapeten, Struktur-Vinyltapeten, Rauhfasertapeten, schweren Papiertapeten, Prägetapeten u.ä.

Rohstoffbasis:

Stärkeether, Polyvinylacetatpulver

Untergrundvorbehandlung:

Für eine optimale Verklebung muss der Untergrund trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub, Schalöl usw.) sein. Alte, schlecht haftende Tapeten und lose Anstriche mit baufan® Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit baufan® Innenspachtel ausbessern. Stark saugende Untergründe mit baufan® Tiefgrund LF, baufan® Tapetenwechselgrund oder aka-Spezialkleister (Ansatz 1:40) vorbehandeln.

Verarbeitung:

aka-Spezialkleister unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 30 Minuten nochmals kräftig durchrühren und der Kleister ist gebrauchsfertig.
Die Tapete mit aka-Spezialkleister gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Einweichzeit wird die Tapete wie gewohnt auf Stoß verklebt.
Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten. Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit, bei schwach saugenden Untergründen und bei sehr schweren Vinyl- und Struktur-Vinyltapeten, wird ein Zusatz von einer Dose baufan® Wandbelagkleber 750 g pro Packung aka-Spezialkleister empfohlen.
Kleisterreste sofort mit Wasser abwaschen.

Verbrauch:

ca. 200 ml/m²

Löslichkeit:

nach ca. 30 Minuten gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft



Ansatzverhältnis:

Ansatz	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern:		
1 : 40	ca. 8 Liter	60 – 80 m²
Schwere Tapeten/Rauhfasertapeten/ Vinyl-Textiltapeten:		
1 : 20	ca. 4 Liter	22 – 26 m² = 4 – 5 Rollen
Spezialverklebung:		
1 : 15	ca. 3 Liter	10 – 15 m² = 3 Rollen

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

530310	25	x	200 g	Faltschachtel

Vertrieb durch Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ● Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ● D-04178 Leipzig
Telefon +49 (0)341 44655-0 ● Telefax +49 (0)341 44655-18 ● E-Mail info@baufan.de ● www.baufan.de