BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Betonkontakt

Flüssiger Voranstrich zur Haftvermittlung für Putze auf Betonflächen mit geringem Saugvermögen

Eigenschaften:

▪ Farbe: rötlich ▪ pastös ▪ grob gekörnt ▪ hohes Haftvermögen
▪ wasserbasiert ▪ weichmacherfrei ▪ schnell trocknend ▪ gut verarbeitbar

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/h, Typ Wb: 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.

Verwendung:

- besonders geeignet auf glattem Ortbeton, Vollbetondecken, Betonfertigteilflächen
- im Innen- und Außenbereich zur Verbesserung der mechanischen Haftung von Grundputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips u. ä.
- vermindert die Untergrundsaugfähigkeit und damit das Verdursten und die Bildung von Schwindrissen im nachfolgend aufgetragenen Putz
- verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips (Attringit-Bildung)

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Rollen, Streichen, Bürsten oder maschinell mit einem geeigneten Gerät.

INNENBEREICH: Mit max. 5-15 Prozent Wasser verdünnen, um die Verarbeitungskonsistenz einzustellen.

AUßENBEREICH: Betonkontakt mit 20 Prozent (Gewichtsteile) Portlandzement 35 F vermischen und zur Erreichung einer streichfähigen

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Konsistenz mit max. 15 Prozent Wasser verdünnen.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Putz erst auftragen, wenn der Betonkontakt vollständig getrocknet ist und nicht mehr klebt. Sichtbar feuchte, nasse, mit Kondenswasser beschlagene Betonflächen nicht verputzen!

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

Durchgetrocknet/überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 0,3 kg/m²

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

Gebindegrößen:

20 kg PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Stand: 05/2020

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.