BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Acryl-Fassadenfarbe

Das vielseitige Fassadenweiß

Eigenschaften:

▪ weiß ▪ Glanzgrad: matt ▪ wetter-, alkali- und alterungsbeständig ▪ sehr gutes und sicheres Anstrichergebnis ▪ atmungsaktiv ▪ haftfest und spannungsarm ▪ wasserbasiert ▪ geruchsarm ▪ nicht gilbend ▪ äußerst leicht und spritzarm zu verarbeiten
▪ gute Farbbeständigkeit auch bei intensiven Farbtönen

Werksseitig oder mit UV-beständiger Vollton-/Abtönfarbe mischbar

- Dichte: Ca. 1,49 g/ml
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/c(Wb), Typ : 40 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20

Verwendung:

Ideal geeignet für hochwertige, sehr gut deckende, dauerhafte Neu- und Renovierungsanstriche auf normal beanspruchten Flächen im Außen- und Innenbereich. Besonders geeignet für ▪ Mauerwerk ▪ Beton ▪ Putze und Tapeten verschiedener Arten ▪ Gipskarton ▪ Faserzement ▪ haftfeste Dispersionsaltanstriche etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Verarbeitungstechniken: in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Voranstrich: Bis 5 % mit Wasser verdünnt. Schlussanstrich: 1-2-mal unverdünnt.

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar:	nach ca. 8-12 Stunden.
regenfest:	nach ca. 24 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 3Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 6-7 m²/ltr.
pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

Gebindegrößen:

750 ml PE-Becher | 2,5 ltr. | 5 ltr. | 10 ltr. | 15 ltr. | Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe [C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Stand: 08/2023

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.