BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Dickschichtlasur

Langzeitschutz und Farbgestaltung für Holz und Holzbauteile

Eigenschaften:

▪ Farbtöne gemäß Farbtonbezeichnung/-karte (Farbtöne untereinander mischbar) ▪ lasierend ▪ streichfertig ▪ lösemittelhaltig ▪ dickflüssige Konsistenz ▪ seidenglänzend ▪ wasserabweisend ▪ wetter- und UV-beständig ▪ leicht zu verarbeiten

- Dichte: Ca. 0,8 – 1,0 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL: modifizierte Alkydharze, organische und anorganische Buntpigmente, Additive, Trockenhilfsstoffe
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/e, Typ (Lb): 400g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 400g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSL10

Verwendung:

Effektiver Langzeit-Verwitterungsschutz infolge eines gleichmäßigen, stabilen Oberflächenschutzfilms. Besonders geeignet für alle neuen und alten maßhaltigen Laub-/Nadelhölzer (Fenster, Türen, Balkone, Gartenhäuser, Fassadenverkleidungen). Hochtransparente Farbpigmente betonen die natürliche Holzmaserung.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte), eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, Holzvergrauungen, Moose, Algen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Harzreiche Hölzer vor dem Anstrich mit Nitro-Universalverdünnung säubern. Druckimprägnierte Hölzer mindestens 2-3 Monate vor dem Anstrich der Witterung aussetzen. Werkstoff/intakte Altanstriche in Holzfaserrichtung anschleifen (Staubmaske tragen) und reinigen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren (rohe Hölzer: Bläueschutzgrund; inhaltsstoffreiche Hölzer). Luft-, Objekt-, Materialtemperatur: mind. + 8 °C / max. 25 ° C. Vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Dunklere Lasurtöne sind witterungsbeständiger als helle. Die Holzeigenfarbe kann die Farbtonwiedergabe der Lasur beeinflussen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Verarbeitungstechniken: Unverdünnt streichen.

Neuanstrich: *Holz außen:* 1- bis 2-mal mit Holzschutzgrundierung imprägnieren. Nach Trocknung fein schleifen, 2-mal mit Buzzard Dickschichtlasur in Holzmaserrichtung streichen - stark der Witterung ausgesetzte Flächen 3-mal. *Holz innen:* 1- bis 2-mal mit Buzzard Dickschichtlasur in Holzmaserrichtung streichen. Vor dem Auftragen von Folgeanstrichen mit feinem Sandpapier zwischenschleifen.

Renovierung: Nicht tragfähige Anstriche entfernen, verwitterte Flächen gründlich anschleifen und reinigen. Lackanstriche restlos abbeizen und mit Universalverdünnung gründlich nachwaschen. Anschließend wie Neuanstrich behandeln. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Pinselreiniger oder Universalverdünnung reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

oberflächentrocken:	nach ca. 8 Stunden.
überstreichbar:	nach ca. 24 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 100 – 150 ml/m².
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml 2,5 ltr. Blechgebinde

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenhinweise: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Zusätzliche Angaben: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Stand: 03/2022

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.