BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Leinölfirnis

Natürlicher, universeller Oberflächenschutz für Innen und Außen

Für beständige, imprägnierende, offenporige Anstriche von Hölzern aller Art

Eigenschaften:

▪ schwach gelbliches, reines, natürliches, leicht glänzendes Öl aus Leinsamen mit Zusatz von Trockenstoffen ▪ doppelt gekocht und harzfrei ▪ offenporig ▪ wirkt feuchtigkeitsregulierend ▪ betont die Holzmaserung honigfarben ▪ sehr ergiebig ▪ dringt ausgezeichnet in den Baustoff ein ▪ sehr gut haftend ▪ bleibt sehr elastisch ▪ typischer Produktgeruch bei Verarbeitung und Trocknung ▪ sehr langsam trocknend

- Dichte: Ca. 0,93- 0,95 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Leinöl, Trockenstoffe (bleifrei)
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/f, Typ Wb: 130 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 130 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Öle und Wachse: Ö20

Verwendung:

Für transparente, beständige, imprägnierende, wasserabweisende, offenporige Anstriche auf Hölzern aller Art, z.B. Möbel, Balken, Schalungen, Deckenvertäfelungen usw. im Innen- und Außenbereich. Das leicht glänzende Öl betont die charakteristische Holzfarbe und -maserung. Zur Auffrischung von Klinkeroberflächen. Zur Anmischung von Halb- u. a. Grundierölen. Als reines Ölbindemittel zum Selbstherstellen von Öl- und Künstlerfarben. Im Außenbereich nur in Kombination mit Lasuren, Farben und Lacken verwenden. Nicht zur Grundierung maßhaltiger Bauteile (Fenster, Türen) einsetzen, wenn anschließend ein offenporiger Schlussanstrich (Lasur) verwendet wird.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Holzfeuchte max. 12 % bei Laub-, 15 % bei Nadelholz. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 10 °C. Vor Gebrauch stets gründlich aufrühren.

Verarbeitungstechniken: Grundanstrich: Mit unverdünntem Firnis nur sehr saugfähige oder poröse Untergründe bis zur Sättigung behandeln. Bei wenig bzw. nicht saugfähigen Untergründen den Firnis mit Terpentinersatz im Verhältnis 1:1 (Halböl) oder 1:2 (Mageröl) verdünnen und die Holz- oder Steinoberflächen 1- bis 2-mal dünn und gleichmäßig mit einem Lappen oder

Pinsel bearbeiten. Überstehendes Öl unbedingt vor dem Antrocknen, innerhalb max. 30 Min., mit einem ausgestrichenen Pinsel oder nicht flusenden Lappen abnehmen oder einmassieren (Sicherheitshinweise beachten!). Bei mehrmaligem Auftrag ist eine gute und vollständige Zwischentrocknung unverzichtbar. Weiterbehandlung je nach Verwendungszweck mit Lasuren, Farben oder Lacken. Herstellung von Ölfarben: Die handelsüblichen Farbpigmente mit reinem Buzzard Leinölfirnis zu einem dicken Brei gut verrühren, anschließend mit Buzzard Leinölfirnis und etwas Terpentinersatz bis zur Streichfähigkeit verrühren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Probeauftrag empfohlen.

Verarbeitungstechniken:

Neuanstrich: Unverdünnt mit Flachpinsel oder Rolle 2-mal in Holzmaserrichtung gleichmäßig auftragen – bei stark der Witterung ausgesetzten Flächen 3-mal. Vor Folgeanstrichen Zwischentrocknungszeit einhalten und fein zwischenschleifen. Renovierung: Lasuranstriche anschleifen und reinigen. Deckende und Lackanstriche restlos abbeizen und mit Universalverdünnung gründlich nachwaschen. Anschließend wie Neuanstrich behandeln. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Verdünnung reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken:	nach ca. 48 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 3 Tagen
Endhärte:	nach ca. 2 Wochen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 80 – 100 ml/m² bzw. 10 m²/ L
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

0,75 ltr. 2,5 ltr. 5 ltr. 10 ltr. Blechgebinde

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Stand: 09/2023