TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Silikat-Fassadenfarbe

Hoch diffusionsfähige Dispersions-Silikat-Fassadenfarbe für außen und innen

Eigenschaften:

▪ Farbton: weiß ▪ Glanzgrad: matt ▪ überaus langlebiger Anstrich ▪ hoch wasserdampfdurchlässig ▪ schützt vor Verwitterung und saurem Regen ▪ nicht filmbildend ▪ verkieselt unlösbar mit dem Untergrund ▪ hemmt auf natürliche Weise Schimmel-, Pilz-, Algenwachstum ▪ problemlos mehrfach überstreichbar ▪ eingeschränkte Farbtonvielfalt

- Dichte: Ca. 1,46 – 1,48 g/cm³.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Alkaliwasserglas, Acrylatdispersion, Titandioxid, mineralische Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/c (Wb): 40 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 25 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW 40.

Verwendung:

Für äußerst wasserdampfdurchlässige Fassadenanstriche. Geeignete Untergründe: mineralische Putze und Beton. Haftfeste Silikat-, Mineral- und Dispersionsaltanstriche. Ungeeignete Untergründe: Gipsputz, Öl-, Kalk-, Leimfarben, Holz- und Metalloberflächen.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren, bspw. mit BUZZARD Silikat-Grund (Fixativ). Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen. Werksseitige Einfärbung oder bis max. 10 % mit geeigneten (Silikat-) Vollton- und Abtönfarben/-konzentraten möglich.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: 1- bis 2-mal unverdünnt in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Voranstrich: Max. 5-10 % mit

BUZZARD Silikat-Grund oder Wasser verdünnt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar:	nach ca. 12 Stunden.
regendicht:	nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 6-7 m²/ltr.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

2,5 ltr.	5 ltr.	10 ltr.	15 ltr.	PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSHINWEISE: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 10/2020

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.