BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Isofix Isolierfarbe LH

Strapazierfähiger Isolier-/Absperranstrich mit hohem Deckvermögen für die Renovierung von Innenflächen

Eigenschaften:

Strapazierfähiger Isolier-/Absperranstrich für intensiv verschmutzte Oberflächen und gegen durchschlagende, färbende Stoffe im oder auf dem Untergrund. Besonders gut geeignet zur sicheren Renovierung von Innenflächen mit Nikotin-, Fett-, Ruß- und Wasserflecken. Lösemittelhaltiges, scheuerbeständiges, diffusionsfähiges, hochdeckendes Produkt zum Schutz vor Feuchtigkeit und Ausblühen auf mineralischen Untergründen für den Innenbereich. **Nicht** geeignet für gipshaltige Flächen!

▪ Farbton: Weiß ▪ Glanzgrad: matt ▪ für den Innenbereich ▪ isoliert Nikotin-, Fett-, Ruß- und Wasserflecken ▪ verhindert Salzausblühungen ▪ verarbeitungsfertig ▪ zementhaltig ▪ auf Lösemittelbasis ▪ hohes Deckvermögen ▪ strapazierfähig (scheuerbeständig) ▪ wasserdampfdurchlässig

- Dichte: ca. 1,60 g/ml
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylharzbasis, Titandioxid, funktionelle Füllstoffe, Additive, Zement, aliphatische Lösungsmittel
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/g (Lb): 350 g/L (2010). Das Produkt enthält maximal 349 g/L VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSL20
- WGK: 1

Verwendung:

Kann unter allen zementbeständigen Anstrichsystemen (Dispersionen) verwendet werden. Kann feuchtes Mauerwerk isolieren und ermöglicht so weitere Renovierungsarbeiten. Um eine weitere Schädigung des Mauerwerks zu verhindern, muss eine weitere Zufuhr von Feuchtigkeit verhindert werden (fachlichen Rat einholen).

Für großflächige Anwendungen im Innenbereich ist wegen des materialtypischen Geruchs lösemittelhaltiger Werkstoffe der Einsatz von wasserbasierten Produkten empfohlen, z.B. BUZZARD Renovier- und Deckgrund.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3,

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Maler-/Lackiererarbeiten) - kann jedoch etwas feucht sein. Geeignete Untergründe: Mineralische Untergründe, wie Mauerwerk, Beton, Kalk- und Zementputz, festhaftende Dispersionsfarbenaltanstriche, u. ä. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Ausblühungen von Salzen müssen mechanisch (Bürste) oder mit Salpeterentferner entfernt werden. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern.

Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Während der Verarbeitung und Trocknung auf gute Belüftung achten. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen. Darf nicht mit anderen Farbsystemen/Anstrichmitteln) gemischt werden! Zur Einstellung der Konsistenz mit max. 5 % Testbenzin verdünnbar.

Applikation: Mindestens 2 Anstriche (im Abstand von min. 8 Std.) mit Pinsel oder Rolle (lösemittelbeständig) gleichmäßig auftragen, um eine optimale Isolierung des Untergrundes zu erreichen. Nach vollständiger Durchtrocknung der Farbe kann mit allen zementbeständigen Anstrichsystemen (z. B. Dispersionsfarben) weitergearbeitet werden.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar:	nach ca.8 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 36-48 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Ergiebigkeit:

Ca.2,6 m²/L.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml 2,5 L 5 L 10 L

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Materialreste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben/-lacke (Schadstoffmobil) abgeben.

Allgemeine Hinweise:

Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das beim Händler erhältlich ist. Gebinde/Behälter müssen während des Transports gegen Umfallen und Auslaufen gesichert werden.

Stand: 2024-04

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.