BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Allgrund

Aromatenfreier Kunstharz-Universalhaftgrund, hochwertige, spezielle Kunstharzkombination mit aktiven Rostschutzpigmenten universell anwendbar

Eigenschaften:

▪ schnell trocknend ▪ aktiver Rostschutz ▪ universell anwendbar ▪ hochwertig▪ wetterbeständig▪ für Innen und Außen ▪ Lichtbeständigkeit: im System sehr gut ▪ Wetterbeständigkeit: im System wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 ▪ Verträglichkeit: nicht mit anderen Materialien mischen, vor der Überarbeitung mit 2K-Materialien auf Verträglichkeit prüfen und gegebenenfalls Probeanstrich ausführen.

Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Alkydharz, Polymer, aliphatische Lösemittel, anorganische/ organische Pigmente, Füllstoffe, Acetate, Alkohole, Additive

- Farbtöne: rotbraun, grau, weiß
- Dichte 1,44-1,46 g/ml
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Allgrund (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Allgrund enthält max. 499 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode: M-GP 02

Verwendung:

Außen und innen. Haftvermittler und Korrosionsschutz auf Stahl, verzinkten Stahlbauteilen, Zink, Aluminium, Kunststoffen wie z.B. Hart-PVC, Grund- und Zwischenanstrich für nachfolgende Deckbeschichtungen auf Kunstharzbasis.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Altanstriche entfernen, gut haftende Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen), Metall gründlich entrosten. Walzhaut und Zunder entfernen.

1. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) 2 mal grundieren mit Allgrund
c) 2 mal lackieren mit Kunstharzlack, Acryllack bedingt auch mit 2K-Acryllacken (siehe Überarbeitbarkeit)

2. Anstrichaufbau auf Zink oder Kupfer

a) Reinigen mit Salmiakgeist, vorher gut anschleifen
b) 1 - 2 mal grundieren mit Allgrund
d) 2 mal lackieren mit Kunstharzlack, Acryllack bedingt auch mit 2K-Acryllacken (siehe Überarbeitbarkeit)

3. Anstrichaufbau auf Aluminium

a) schleifen oder Glasstrahlen, entfetten mit Universalverdünnung
b) 1 - 2 mal grundieren mit Allgrund
e) 2 mal lackieren mit Kunstharzlack, Acryllack bedingt auch mit 2K-Acryllacken (siehe Überarbeitbarkeit)

4. Anstrichaufbau auf Hart-PVC, PUR, Polyester, Resopal

a) anschleifen mit Schleifflies und mit Universalverdünnung entfetten
b) 1 mal grundieren mit Allgrund
f) 2 mal lackieren mit Kunstharzlack, Acryllack bedingt auch mit 2K-Acryllacken (siehe Überarbeitbarkeit)

5. Anstrichaufbau auf Holz (Achtung: nicht für Holzfenster im Außenbereich)

a) Nadelhölzer im Außenbereich mit Bläueschutz, Holzgrundierung vorbehandeln und mindestens 1 Tag trocknen lassen, nicht tragfähige Altanstriche entfernen
b) 1 mal grundieren mit Allgrund
c) 2 mal lackieren mit Kunstharzlack oder Acryllack - bedingt auch mit 2K-Acryllacken (siehe Überarbeitbarkeit)

6. Renovierungsanstriche/Altanstriche

a) Anlaugen oder gut anschleifen. Thermoplastische Altanstriche; z.B. Flüssigkunststoff, wasserverdünnbare Acryllacke etc., sind nur mit gleichartigen Materialien wieder überstreichbar. Thermoplastische Altanstriche erkennt man sicher durch eine Lösemittelprobe mit Nitroverdünnung. Starkes Anlösen = thermoplastischer Altanstrich
b) 1 mal grundieren mit Allgrund
c) 2 mal lackieren mit Kunstharzlack, Acryllack bedingt auch mit 2K-Acryllacken (siehe Überarbeitbarkeit)

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Terpentinersatz; verarbeitungsfertig, zum Streichen und Rollen

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken:	nach ca. 1 Stunden
grifffest:	nach ca. 6 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 2 Stunden (Alkydharzlack, nass in nass)
schleifbar:	nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 12-13 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:	375 ml	750 ml	2,5 ltr.	Blechdose

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter Entsorgung gemäß nationaler behördlicher Bestimmungen

WGK:

2

Stand: 03/2022

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.