BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Premium Allgrund (EP-verstärkt)

Universelle, haftvermittelnde & korrosionsschützende Spezialgrundierung

Verwendung:

Nach entsprechender Vorbehandlung hervorragende Verarbeitungseigenschaften auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Kupfer und Hart-PVC

Eigenschaften:

▪ Farbton: weiß ▪ Grundierung, Rostschutz und Haftgrund in einem Arbeitsschritt ▪ für Innen und Außen ▪ wasserverdünnbar ▪ schnell trocknend ▪ leicht zu verarbeiten ▪ sehr guter Verlauf ▪ universell überlackierbar ▪ schadstoff- und lösungsmittelarm ▪ auch für lösemittelhaltige Deckanstriche und Nichteisenmetalle geeignet ▪ Epoxid-verstärkt für höchste Haftfestigkeit ▪ Lichtbeständigkeit: im System sehr gut ▪ wetterbeständig im System nach VOB Teil C DIN 18363 ▪ Verträglichkeit: nicht mit anderen Produkten mischen

- Dichte: Ca. 1,19-1,21 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Trifunktionelle Bindemittelbasis, Titandioxid, calcitische und silikatische Füllstoffe, zinkfreie aktive Rostschutzpigmente, Additive, Glykole, Wasser, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: +49 (0)35455 86770
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Allgrund 3in1 Kategorie (A/i), Typ Wb: 140 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 80 g /l VOC.
- GISBAU-Produktcode: BSW20
- WGK: 1

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind mit Abbeizer zu entfernen. Haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Metall gründlich entrosten. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Anstrichaufbau

Neuanstrich

a) Untergrund fachgerecht vorbereiten
b) Zink: die Patina (Schutzschicht) entfernen, ggf.vorbehandeln mittels ammoniakalischer Netzmittelwäsche
c) Kupfer und Aluminium anschleifen und mit Universalverdünnung entfetten
d) Hart-PVC anschleifen und mit Universalverdünnung reinigen
e) je nach Beanspruchung 1 – 2 Anstriche mit Premium Allgrund
f) 1 – 2 Deckanstriche mit Buntlack, Weisslack oder Heizkörperlack

Renovierungsanstrich

a) Altanstriche reinigen und gut anschleifen (Staubmaske tragen)
b) 1 – 2 Grundanstriche Premium Allgrund
c) 1 – 2 Deckanstriche mit Buntlack, Weisslack oder
d) Heizkörperlack

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Wasser
Werkzeug: Acrylpinsel, feinporige Schaumstoffwalze
Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken/grifffest: nach ca. 1 Stunde
überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 12 m²/ltr.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml 2,0 L Blechdose

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben (Schadstoffmobil).

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSRATSCHLÄGE: Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte

Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

Stand: 04/2022

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.