BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Penetriermittel

Antikorrosiver, chromatfreier Spezialgrundanstrich für angerostete Eisen- oder Stahlflächen

Eigenschaften:

▪ verarbeitungsfertig ▪ lösungsmittelhaltig ▪ chromatfrei ▪ Farbton: oxidgelb ▪ für Innen und Außen ▪ korrosionshemmend ▪ hohe Eindringtiefe ▪ sehr gutes Haftungsvermögen und Haftvermittlung für nachfolgende Anstriche ▪ Lichtbeständigkeit: im System sehr gut ▪ Wetterbeständigkeit: im System wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 ▪ Verträglichkeit: nicht mit anderen Materialien mischen

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Alkydharzkombination, aktives Korrosionsschutzpigment, Lösemittel, Additive
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Penetriermittel (Kat. A/i, Lb) 500 g/l (2010). Penetriermittel enthält max. 499 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSL40

Verwendung:

Für den Innen- und Außenbereich. Antikorrosiver, chromatfreier Grundanstrich für angerostete Eisen- oder Stahlflächen, bei denen eine gründliche Entrostung nicht möglich ist. Geeignet für Neu- und Reparaturanstriche auf Eisen- und Stahloberflächen (Stahlzäune, Tore, Rohrleitungen, Träger etc.).

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Metall gründlich entrosten. Walzhaut und Zunder entfernen. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Direkt auf den Rost streichen. Eine Verarbeitung ist auch auf abblätterndem Rost möglich.

1. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)
   a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
   b) 1- bis 2-mal satt mit Pinsel auftragen
   c) 1- bis 2-mal lackieren mit Kunstharzlack

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Verdünnungsmittel zum Streichen: verarbeitungsfertig eingestellt, falls notwendig Terpentinersatz

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken: nach ca. 12 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 48 Stunden.
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 4-5 m²/ltr.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

375 ml 750 ml Blechdose

Lagerung:

In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitsratschläge: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Während der Verarbeitung und Trocknung auf gute Belüftung achten. Dampf nicht einatmen. Behälter dicht verschlossen halten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs-etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hinweis: Mit Penetriermittel getränktes, leicht entzündliches Material, wie Lappen, Putzwolle, Sägespäne können sich selbst entzünden (Autooxidation). Diese Materialien sind in unbrennbaren Behältnissen unter Wasser aufzubewahren.

Stand: 05/2022

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.