Artikel Nr.
1590010, Transparent
1590012, Schwarz
EAN
4021799140728
4021799140742

KIMTEC® Dicht-Fix

Beschreibung
KIMTEC® Dicht-Fix ist ein lösemittelhaltiger elastischer Fugendichtstoff auf Synthese-Kautschuk-Basis mit hoher Klebekraft, der auf fast allen Untergründen, auch auf Asphalt und Bitumen, ohne Voranstrich haftet. KIMTEC® Dicht-Fix haftet bei jedem Wetter auch auf nassen, leicht öligen Untergründen und ist sofort regenfest.

Produkteigenschaften
- kein Voranstrich erforderlich
- silikonfrei
- bitumenverträglich
- kupferverträglich
- haftet auf feuchten und leicht öligen Untergründen
- anstrichverträglich mit den meisten Farben bereits nach 24 Stunden
- UV-beständig
- sehr gute Beständigkeit gegen Schimmelbefall
- witterungs- und alterungsbeständig



Anwendungsgebiete
KIMTEC® Dicht-Fix ist speziell im Dachdecker- und Klempnerhandwerk, sowie in der Klima- und Lüftungstechnik einsetzbar und findet seine Anwendung für Dehnungs- und Anschlussfugen z.B. im Fassaden-, Glas-, Sanitär- und Dachbereich, sowie als Schnellreparaturmasse für Risse und Löcher im Dachbereich, an Regenrinnen u.v.a. Haftet ohne Voranstrich auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz, Metall, Glas, Bitumen, vielen Kunststoffen und Dachziegeln.

Technische Daten

Chemische Basis	Synthesekautschuk
Darstellung	Pastös
Härtungssystem	Physikalische Trocknung
Hautbildungszeit *	ca. 10 – 15 Min.
Durchhärtungsgeschwindigkeit *	ca. 2 mm / Tag
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis + 40 °C

* bei einer Temperatur von 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte.

Mechanische Eigenschaften

zulässige Gesamtverformung	max. 25 %
E-Modul 100 % Dehnung (ISO R37H2)	0,5 N/mm²
Shore A – Härte (ISO 868)	25 ± 5
Volumenschwund	ca. 20 %
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +100 °C

Verarbeitung
Die Haftflächen müssen sauber und frei von losen Teilen sein. Dehnungs- und Anschlussfugen müssen vor der Versiegelung mit Polyethylenschnur entsprechend der DIN 18540 hinterfüllt werden, bzw. es müssen die einzelnen nationalen Vorschriften beachtet werden.
Um optimale Arbeitsergebnisse und eine schnelle Durchtrocknung zu erhalten KIMTEC® Dicht-Fix bei Raumtemperatur verarbeiten.

www.kim-tec.de
Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

KIM Jarolim Im- und Export GmbH · Kirschenweg 2 · D-97232 Giebelstadt · Tel. +49 (0) 9334 9780 · Fax +49 (0) 9334 978111 · info@kim-tec.de

KIMTEC® Dicht-Fix
Artikel Nr. 1590010, 12

Verarbeitung

Die Kartusche am Gewindenippel öffnen, die Dosierspitze aufschrauben und auf die gewünschte Strangstärke abschneiden. In die Kartuschenpresse einlegen und durch gleichmäßigen Zug am Abzugshebel KIMTEC® Dicht-Fix dosieren.
Geschlossene Oberflächen dürfen während der Versiegelung nass sein. Offenporige Haftflächen müssen trocken sein. Beim Auftragen der Dichtmasse ist darauf zu achten, dass die Fuge vollständig ausgefüllt wird.
Über das Glätten wird der Kontakt zwischen dem Dichtstoff und den Haftflächen intensiv hergestellt. Das Glätten der Dichtstoffoberfläche muss vor der Hautbildung, innerhalb von 10 Minuten erfolgen.
Bei längerer Lagerung unter Wasser können KIMTEC® Dicht-Fix Fugen unter Umständen vergilben. Dieses beeinträchtigt nicht die Qualität des Dichtstoffes.

Anwendungseinschränkungen

KIMTEC® Dicht-Fix ist anstrichverträglich entsprechend der DIN 52460 mit handelsüblichen Farben und Lacken.
Wir empfehlen in jedem Fall vor der Anwendung zwischen beschichteten Bauteilen an einer verdeckten Stelle einen Vorversuch durchzuführen.
KIMTEC® Dicht-Fix ist nicht geeignet für die Verfugung von Polystyrol (Styropor) oder sonstigen Lösungsmittel unverträglichen Untergründen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 18 Monaten.

www.kim-tec.de
Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

KIM Jarolim Im- und Export GmbH · Kirschenweg 2 · D-97232 Giebelstadt · Tel. +49 (0) 9334 9780 · Fax +49 (0) 9334 978111 · info@kim-tec.de