KIMTEC® Flex Montagekleber

Artikel Nr.
5140001
EAN
4021799125497

Beschreibung
KIMTEC® Flex Montagekleber ist ein einkomponentiger, lösungsmittelfreier Klebstoff auf Polyacrylatbasis. Geeignet zum Verkleben von verschiedenen Materialien, sowie als Montage- und Fixierhilfe im Innenbereich.
KIMTEC® Flex Montagekleber härtet durch Wasserabgabe aus und ist für die Außenanwendung nur bedingt geeignet.

Produkteigenschaften
- lösungsmittel- und silikonfreier Klebstoff
- überstreichbar mit wässerigen Systemen
- belastbar nach 24 – 48 Stunden
- für saugende Untergründe geeignet
- nach der Aushärtung beständig gegen Feuchtigkeit
- Unebenheiten der Untergründe werden ausgeglichen

Anwendungsgebiete
KIMTEC® Flex Montagekleber ist funktionsfähig auf Untergründen wie Holz und Holzfaserplatten, Styropor, PVC/PVC-Schaum, Gips, Gipskarton, Mineralfaserplatten, Mauerwerk, Beton, sowie auf verschiedenen Putzuntergründen. Nicht geeignet für Metallverklebungen.

Einer der vorliegenden Untergründe muss saugend sein. Bestehen die Klebeflächen aus nicht saugenden Materialien ist die Haftung deutlich reduziert und die Durchhärtung erheblich verlängert.
KIMTEC® Montagekleber nicht auf PE, PP, PTFE, Silikon und Bitumen anwenden.

Technische Daten

Technische Merkmale	Prüfmethode	Sollwerte
Standvermögen	DIN EN 27 390	≤ 2mm
Hautbildungszeit *		ca. 10 Minuten
Durchhärtung *	Eigenversuch	0,5 – 1,0 mm/Tag
Verarbeitungstemperatur	---	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	---	-20 °C bis +70 °C

* bei +20°C und 55% relativer Luftfeuchte

Verarbeitung
Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein.
Vor der Anwendung gegebenenfalls Zementschlämme, Schalöl-Beschichtungen/, -imprägnierungen, alte Klebstoffe, Trennschichten, sowie Farbreste vollständig entfernen.
Stark saugende Untergründe z.B. rohes Holz, Beton sollten vor der Anwendung von KIM-TEC Flex Montagekleber mit einem geeigneten wässerigen Grundierungsmittel vorbehandelt werden.
Dabei darf jedoch die Saugfähigkeit des Untergrundes nicht abgesperrt werden.
KIMTEC® Flex Montagekleber als streifen einseitig auf den Untergrund auftragen.

Die F¿geteile innerhalb von 10 Minuten nach den Klebstoffauftrag zusammen fügen.

Lagerung und Haltbarkeit
Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +15 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

KIM JAROLIM Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Juni 2019

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.