BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Heizkörperlack 2in1

Weiße, wasserverdünnbare Acrylatdispersion für Innen, Grund-/Deckanstrich in einem Schritt

Eigenschaften:

▪ Glanzgrad: glänzend ▪ für den Innenbereich ▪ Grundierung und Lackierung in einem Arbeitsschritt ▪ wasserverdünnbar ▪ umweltschonend ▪ blockfest ▪ lichtbeständig ▪ vergilbungsbeständig ▪ hitzebeständig bis 120 ° C ▪ leicht zu verarbeiten ▪ sehr guter Verlauf ▪ geruchsarm ▪ schadstoff- und lösungsmittelarm ▪ blockfest ▪ glanzstabiler Anstrich mit hoher Deckkraft und glänzender Oberfläche ▪ Lichtbeständigkeit: sehr gut ▪ Verträglichkeit: Nicht mit anderen Produkten mischen

- Dichte: Ca. 0,9-1,1 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01:
- Reinacrylatdispersion, Titandioxid, Additive, Wasser, Glykole, Konservierungsmittel 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benziso-thiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: +49 (0)35455 86770
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Heizkörperlack 2in1 Kategorie (A/d), Typ Wb: 130 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 40 g /l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20
- WGK: 1

Verwendung:

Nach entsprechender Vorbehandlung geeignet für Warmwasserheizkörper aller Art sowie deren Rohrleitungen

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei und tragfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile entfernen, fest haftende Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Fett- und ölhaltige Verunreinigungen nachhaltig entfernen. Rost soweit mechanisch entfernen, bis eine metallisch glänzende Fläche erkennbar ist. Scharfe Kanten und Grate sollten gerundet sein. Anstriche nur auf kaltem Heizkörper vornehmen. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets

gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen. In den meisten Fällen ist Heizkörperlack 2in1 ohne Grundierung einsetzbar.

Ausnahmen:

<u>auf Metall (Eisen, Stahl):</u>

a) mit Buzzard Rostschutz grundieren
b) 1 Zwischenanstrich und 1-2 Deckanstriche mit Heizkörperlack 2in1 unverdünnt

<u>auf Kupferrohre:</u>

a) mit Allgrund 3in1 grundieren
b) 1 Zwischenanstrich und 1-2 Deckanstriche mit Heizkörperlack 2in1 unverdünnt

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Wasser
Werkzeug: Acrylpinsel, kurzflorige Nylonrolle
Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken/grifffest: nach ca. 2 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden.
Heizkörper erst nach einer Trockenzeit von 3 Tagen in Betrieb nehmen.
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 12 m²/ ltr.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

375 ml 750 ml 2,5 L Blechdose

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben (Schadstoffmobil).

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSRATSCHLÄGE: Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen

Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

Stand: 2023-03-08

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.