BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Acryl-Holzlasur

Lösemittelfreie, seidenglänzende Holzveredelung für Innen und Außen

Eigenschaften:

- ▪ streichfertig ▪ farbig lasierend ▪ lichtecht ▪ seidenglänzend ▪ wasserabweisend ▪ witterungsbeständig ▪ lösemittelfrei ▪ offenporig ▪ nicht abblätternd ▪ atmungsaktiv ▪ wasserverdünnbar ▪ geruchsneutral ▪ schadstoffarm ▪ wirkstofffrei ▪ leicht verarbeitbar ▪ Farbtöne untereinander mischbar
- Dichte: Ca. 1,03 – 1,05 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Reinacrylatdispersion, Wasser, transparente Pigmente, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.: +49 (0)35455 86770.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/e 130 g/l (2010), Typ Wb: g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW 20.

Verwendung:

- für geruchsarme, schnell trocknende Lasuranstriche, Außen und Innen auf z.B. Holzverkleidungen, Vertäfelungen, Dachuntersichten, Pergolen, Zäunen (nicht für Holzbauteile mit Erdkontakt und begehbare Flächen geeignet)
- betont die natürliche Maserung des Holzes

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte), eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, Holzvergrauungen, Moose, Algen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Harzreiche Hölzer vor dem Anstrich mit Nitro-Universalverdünnung säubern. Druckimprägnierte Hölzer mindestens 2-3 Monate vor dem Anstrich der Witterung aussetzen. Werkstoff/intakte Altanstriche in Holzfaserrichtung anschleifen (Staubmaske tragen) und reinigen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren (rohe Hölzer im Außenbereich: Holzschutzgrundierung) Luft-, Objekt-, Materialtemperatur: mind. + 8 °C / max. 25 ° C. Bei der Verarbeitung mehrerer

Gebinde auf Chargengleichheit achten! Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen.
Neuanstrich: Holz außen 1- bis 2-mal mit Holzschutzgrundierung vorbehandeln. Nach Trocknung fein schleifen. BUZZARD Acryl Holzlasur unverdünnt 2 mal in Holzmaserrichtung gleichmäßig auftragen – bei stark der Witterung ausgesetzten Flächen 3-mal. Vor Folgeanstrichen Zwischentrocknungszeit einhalten und fein zwischenschleifen. Der Farbton intensiviert sich mit jedem Anstrich.
Renovierung: Lasuranstriche anschleifen und reinigen. Deckende und Lackanstriche restlos abbeizen und mit Universalverdünnung gründlich nachwaschen. Anschließend wie Neuanstrich behandeln. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

oberflächentrocken:	nach ca. 2 Stunden
überstreichbar:	nach ca. 12 Stunden.
durchgetrocknet:	nach ca. 2-3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch/Reichweite:

Ca. 8-12 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

0,75 ltr. 2,5 ltr. 5 ltr. Blechgebinde

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on(3:1), Poly (oxy-1,2-ethandiyl), a- (3-carboxy-1-oxosulfopropyl) -w- (isotridecyloxy)-, Natriumsalz (1:2), 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe [C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 03/2022

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.