BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Aufbrennsperre

Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Grundiermittel für Putze zur Reduzierung des Saugverhaltens

Eigenschaften:

▪ Farbton: gelb pigmentiert ▪ für innen und außen ▪ feinteilig ▪ gebrauchsfertig ▪ saugfähigkeitsregulierend ▪ vermindert Schwindrissbildung ▪ verbessert die Putzhaftung ▪ wasserabweisend, jedoch nicht absperrend ▪ wasserdampfdurchlässig ▪ wasserverdünnbar ▪ alkalibeständig ▪ verarbeitungsfreundlich ▪ schnell trocknend

- Dichte: Ca. 0,9-1,1 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/h, Typ Wb: 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbares Spezialgrundiermittel, um das Saugvermögen stark oder unterschiedlich saugender Untergründe herabzusetzen. Schützt somit den darauf aufgebrachten Putz vor „Verdursten bzw. Aufbrennen".

Geeignet für gips-, kalk- und/oder zementgebundene Unter- und Oberputze auf Kalksandstein, Poren-/Gasbeton, Ziegel-/Mischmauerwerk, sonstigen stark/unterschiedlich saugenden Untergründen etc.

Nicht mit anderen Materialien vermischen, da sich dadurch die Produkteigenschaften stark ändern können!

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Glasflächen, Holz, Metalle, Natursteine und Bodenbeläge abdecken bzw. wasserfest abkleben. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

Verarbeitungstechniken: Gleichmäßig in einem Zug volldeckend im Kreuzgang streichen, rollen (Lammfellrolle), bürsten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 8-12 Stunden (mit Folgearbeiten solange warten, bis die Aufbrennsperre nicht mehr klebt und durchgetrocknet ist)

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch/Reichweite:

Ca. 100 – 150 g/m² bzw. Ca. 120 - 180 m²/18 kg

(Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln.)

Gebindegrößen:

18 kg PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Stand: 2021-11

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.