Tapetenleim

baufan® Tapetenleim ist ein hochwertiges Cellulose-Derivat, das universell einsetzbar ist. Geeignet für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten.

▲ ergiebig, weiß-beiges Granulat, maschinengängig
▲ klebeintensiv, geruchsneutral, fleckenfreie Trocknung

Anwendungsbereich:

Zum Kleben von leichten und auch schweren Tapeten, sogar auf lufttrockenem Putz.

Rohstoffbasis:

Cellulose-Derivat

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit baufan® Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit baufan® Innenspachtel ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe sind fachgerecht vorzubehandeln.
Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit baufan® Aqua Deck Isolierweiss behandelt werden.
Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit baufan® Tapetengrund weiss.
Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es besonders bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit baufan® Tapetenwechselgrund zu beschichten.
Grundsätzlich sollte bei kritischen Untergründen (z.B. schwach saugenden Untergründen), mit Tapetenwechselgrund behandelten Flächen oder bei überstreichbaren Wandbelägen ein Zusatz von 20% baufan® Wandbelagkleber oder baufan® Latex-Bindemittel erfolgen.

Ansatzverhältnis 200-g-Tüte:

Ansatz	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern:		
1 : 35	7 Liter	40 – 50 m²
Normale Tapeten:		
1 : 25	5 Liter	25 – 30 m² = 5 – 6 Rollen
Schwere Tapeten (z.B. Rauhfaser und überstreichbare Wandbeläge):		
1 : 20	4 Liter	22 – 25 m² = 4 – 5 Rollen

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft



Verarbeitung:

baufan® Tapetenleim unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 30 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Mischungsverhältnisse beachten!
Tapete gleichmäßig einkleistern, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben.
Die Verarbeitungshinweise der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten.
Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Pulver oder eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

102206	30	x	200 g	Papiertüte
102213	6	x	1,0 kg	Faltschachtel
102268			4,0 kg	Papiersack
102220			12,0 kg	Papiersack
102251			25,0 kg	Papiersack

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ● Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ● D-04178 Leipzig
Telefon +49 (0)341 44655-0 ● Telefax +49 (0)341 44655-18 ● E-Mail info@baufan.de ● www.baufan.de