BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Schwimmbeckenfarbe

Seidenglänzender Chlorkautschuk-Decklack für Schwimmbecken im Außenbereich

Eigenschaften:

▪ Farbton: poolblau ▪ seidenglänzend ▪ für Schwimmbecken aus Beton ▪ für außen ▪ chemikalienbeständig▪ schnelltrocknend▪ kratzfest ▪ sehr gute Haftung ▪ hohe Farb- und Glanzstabilität ▪ sehr gute Lichtbeständigkeit ▪ wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 ▪ Verträglichkeit: nicht mischbar mit anderen Produkten (außer Nitro-Universalverdünnung) ▪ leicht zu verarbeiten

Verwendung:

Besonders gut geeignet für die Beschichtung von Schwimmbecken und anderen Betonuntergründen.

Nicht für Fischbecken geeignet!

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von Öl, Fett und wasserlöslichen Verbindungen sein. Zementschlämme restlos entfernen. Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (ca. 6 Wochen) beschichten. Nicht bei Temperaturen unter +8°C und nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Hinterfeuchtung ist auszuschließen. Asphaltierte und geteerte Fugen nicht überstreichen. Bei optisch zusammenhängenden Flächen auf Chargengleichheit der Gebinde achten; unterschiedliche Chargen mischen. Das verarbeitungsfertige Material gut aufrühren. Becken frühestens nach 7 regenfreien Tagen befüllen.

1. Neuanstrich
Mineralische Untergründe 1-mal mit verdünnter Schwimmbeckenfarbe (ca. 5 % Nitroverdünnung zugeben) behandeln, gleichmäßig mittels einer kurzflorigen Rolle oder Naturborsten-Pinsel/ Flächenstreicher auftragen Evtl. Risse oder Löcher im Beton mit einer Feinbetonmischung ausspachteln. Asphaltierte und geteerte Fugen nicht überstreichen.

2. Schlussanstrich
2-mal Schwimmbeckenfarbe unverdünnt auftragen.

3. Renovierungsanstrich

Gerissene und abgeplatzte Anstriche restlos entfernen und 1- bis 2-mal beschichten (1. Anstrich 10%ig verdünnt; 2. Anstrich unverdünnt).
Gut erhaltene Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen), säubern (1. Anstrich 10%ig verdünnt; 2. Anstrich unverdünnt).

Empfohlene Schichtdicke: Ca. 20 - 30 µm pro Arbeitsgang. Die Schichtdicke, die in einem Arbeitsgang auf senkrechte Flächen aufgetragen werden kann, ist abhängig von dem Beschichtungsverfahren, der Temperatur, der Rauheit des Untergrundes, der Objektform und anderem.

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen: Nitro-Universalverdünnung.

Werkzeug: Rolle, Pinsel (lösemittelbeständig)

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken/grifffest:	nach ca. 2 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 16 Stunden
durchgetrocknet/voll belastbar:	nach ca. 7 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 10 m²/L

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml | 2,5 L | 5 L | 10 L | 35 kg | Blechgebinde

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke (Schadstoffmobil) abgeben.

Wichtige Informationen:

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Chlorkautschuk/Kombination, Weichmacher, anorganische Pigmente, Füllstoffe, Aromaten, Acetate, Additive. Epoxidhaltige Verbindungen, Hinweise des Herstellers beachten!
- VOC-Gehalt: Schwimmbeckenfarbe unterliegt nicht der VOC-Richtlinie.
- WGK: 2.
- GISBAU-Produktcode: BSL50
- Dichte 1,20 - 1,40 g/cm³.

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Brand: Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren.

Stand: 2023-02

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.