RENEO

T E C H N I S C H E I N F O R M A T I O N

RENEO Raumweiss

Gut deckende, universell einsetzbare Wand- und Deckenfarbe

• gutes Deckvermögen • geruchsarm • lösemittelfrei • matt

Verwendung:

RENEO Raumweiss ist eine gut deckende, universell einsetzbare Wand- und Deckenfarbe für alle Innenanstriche bei geringer bis normaler Beanspruchung. Ideal auch als „Auszugsfarbe“. Hervorragend für helle/nur leicht verschmutzte Untergründe, z. B. für Mauerwerk, Beton, Putze und Tapeten verschiedener Arten, Gipskarton, Faserzement, Holz, haftfeste Dispersionsaltanstriche etc.

Eigenschaften:

▪ Farbton: weiß ▪ Glanzgrad: matt ▪ Nassabriebbeständigkeit: Klasse 4 ▪ Deckvermögen (bei 7 m²/ltr.): Klasse 3 ▪ max. Korngröße: fein ▪ gute Deckkraft ▪ eingeschränkt reinigungsfähig ▪ gutes und sicheres Anstrichergebnis ▪ wasserdampfdurchlässig ▪ leicht und spritzarm zu verarbeiten ▪ wasserbasiert ▪ geruchsarm ▪ werksseitig oder mit Vollton-/ Abtönfarben mischbar

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstechniken: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Voranstrich mit max. 5 % Wasser verdünnt auftragen, Deckanstrich 1-2 mal unverdünnt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch; Reichweite:

Ca. 5-7 m²/ ltr.

* Pro Arbeitsgang und je nach Untergrundbeschaffenheit. Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Bei + 20 °C; 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Art und Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Trocknung:

Nach ca. 8-12 Stunden überarbeitbar

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Gebindegrößen:

2,5 ltr **5 ltr** **10 ltr** Kunststoff - Ovaleimer

Inhaltsstoffe gem. VdL:

Acrylatdispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/a, Typ (Wb): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.

Lagerung:

Aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe [C(M)IT/MIT(3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Stand: 2022-12

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.