**BUZZARD Farben GmbH**

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

# TECHNISCHE INFORMATION

# *BUZZARD Zementlack*

## *Elastische Bodenversiegelung für den Innen- und Außenbereich*

### *Eigenschaften:*

- lösemittelhaltig, hochdeckend, abrieb-, stoß- und trittfest, hochwertig, wasser- und ölbeständig, gut reinigungsfähig, schnelltrocknend, Lichtbeständigkeit: gute UV-Beständigkeit; Wetterbeständigkeit: gut, stehendes Wasser und Dauernassbelastung vermeiden; Verträglichkeit: nicht mit anderen Produkten mischen
- Farbtöne: rotbraun, silbergrau, kieselgrau
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Spezielle Acrylharzkombination, Chlorparaffin, Titandioxid, Buntpigmente, Füllstoffe, Acetate, Aliphaten, Additive

  VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt
  Kategorie (Kat.A/i):500 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.
- GISBAU-Code: BSL 40

### *Verwendung:*

Elastischer Schutzanstrich zum Versiegeln, Beschichten und Isolieren von Beton und Estrichflächen. Abriebfeste, wetterbeständige leicht zu verarbeitende Beschichtung. Für normal beanspruchte Böden, hochdeckend, wasser- und ölbeständig sowie gut reinigungsfähig.
Geeignet für Fußböden, Balkone, Kellerräume, Treppen, Terrassen, Lager- und Wirtschaftsräume, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind. Für Garagenböden nur bedingt geeignet, da es bei warmen Reifen zu einer Verklebung mit der Beschichtung kommen kann.

### *Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:*

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, öl- fettfrei und tragfähig sein. Es darf keine aufsteigende Feuchtigkeit in den Untergrund eindringen. Im Außenbereich müssen Moose und Algen entfernt werden. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Geglättete Zementoberflächen aufrauen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Vor Gebrauch gut aufrühren und Altanstriche auf Verträglichkeit prüfen. Verarbeitungsfertig zum Streichen und Rollen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Bei der Verarbeitung in Innenräumen auf gute Ventilation achten. Nicht in gefangenen Räumen verarbeiten. Verdünnungsmittel zum Rollen und Streichen: Universalverdünnung falls nötig (streichfertig eingestellt)



Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

**1. Anstrichaufbau auf neuem Beton und Estrich**
a) Untergrund entsprechend vorbehandeln
b) 1 x grundieren mit 2K-Haftvermittler
c) die 1. Beschichtung sorgfältig und gleichmäßig in den vorbereiteten Untergrund einrollen
d) je nach Beanspruchung des Untergrundes empfehlen wir 2 - 3 weitere unverdünnte Beschichtungen im Abstand von jeweils 6 Stunden

**2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstriche**
a) Untergrund entsprechend vorbehandeln
b) 1 x grundieren mit 2K-Haftvermittler
c) 1 - 2 Anstriche, je nach Beanspruchung des Untergrundes

***Trocknung:***

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

| | |
|---|---|
| Oberflächentrocken: | nach ca. 2 Stunden |
| überarbeitbar: | nach ca. 6 Stunden |
| begehbar: | nach ca. 24 Stunden |
| durchgetrocknet und belastbar: | nach ca. 3 Tagen |

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

***Ergiebigkeit:***

Ca. 12 m²/ltr.
pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

***Gebindegrößen:***

750 ml 2,5 ltr. Blechdose

***Lagerung:***

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren.

***Entsorgung:***

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

***Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:***

Nicht kennzeichnungspflichtig gem. CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

*Stand: 2023/08*

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.