BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Euro DIN

Weiße, extra deckende Innenwandfarbe auf allen Untergründen; Malerqualität

Einsatzgebiete:

Hochwertige, füllkräftige Schnellrenovierungsfarbe. Ideal geeignet für jeden Innenbereich, besonders für Neu- und Renovierungsanstriche auf leicht bis normal verschmutzten Untergründen, z. B. ▪ Mauerwerk ▪ Beton ▪ Putzen und Tapeten verschiedener Arten ▪ Gipskarton, ▪ Faserzement ▪ Holz ▪ haftfesten Dispersionsaltanstrichen etc.

Eigenschaften:

- weiß, matt, sehr gut deckend, sehr gut füllend, gut reinigungsfähig, diffusionsfähig, hervorragend verarbeitbar, ohne Foggingeffekt, wasserverdünnbar
- Klassifizierung nach DIN EN 13300: Deckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/L; Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3, Glanzgrad: matt, Max. Korngröße: fein.
- Dichte: ca. 1,66 – 1,68 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/a: 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren.

Verarbeitungstechniken: in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Voranstrich: Bis 5 % mit Wasser verdünnt. Schlussanstrich: 1- bis 2-mal unverdünnt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werksseitig oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Art- und Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

überarbeitbar: nach ca.8 – 12 Stunden

Verbrauch:

Ca. 6-7 m²/L.
pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

Gebindegrößen:

2,5 L 5 L 10 L 15 L Ovaleimer

Lagerung:

Aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Stand: 03/2021

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.