TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Raumweiß

Universell einsetzbare Wand- und Deckenfarbe für Innenanstriche mit geringer bis normaler Belastung

Eigenschaften:

- Farbton: weiß ▪ gute Trockendeckkraft ▪ eingeschränkt reinigungsfähig (waschbeständig) ▪ gutes und sicheres Anstrichergebnis ▪ wasserdampfdurchlässig ▪ leicht und spritzarm zu verarbeiten ▪ wasserbasiert ▪ geruchsarm
- Klassifizierung nach DIN EN 13300: Deckvermögen: Klasse 3 bei 7 m²/ltr.; Nassabriebbeständigkeit: Klasse 5, Glanzgrad: matt, Maximale Korngröße: fein.
- Dichte: Ca. 1,41 – 1,43 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/a (Wb): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 5 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.

Verwendung:

Gut deckende, universell einsetzbare, Wand-und Deckenfarbe für alle Innenanstriche bei geringer bis normaler Beanspruchung. Ideal auch als „Auszugsfarbe“. Hervorragend für helle / nur leicht verschmutzte Untergründe, z. B. Putze und Tapeten verschiedener Arten, Beton, Mauerwerk Gipskarton, Faserzement, Holz, haftfeste Dispersionsaltanstrichen etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich auftragen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werksseitig

oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 8-12 Stunden.
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 5-7 m²/ltr.
pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

Gebindegrößen:

2,5 ltr. 5 ltr. 10 ltr. PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 07/2017

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.