wilckens FARBEN

Farben sind unsere Welt

KUPFERLACK DACHRINNENFARBE

hochelastisch und strapazierfähig
wetter- & glanzbeständig
sehr gute Lichtbeständigkeit
gut deckend
hochwertige Lackierung

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:
Spezialschutzanstrich auf Kunstharzbasis; hochelastischer Deckanstrich

Lichtbeständigkeit:
sehr gut

Wetterbeständigkeit:
wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

Verträglichkeit:
darf nicht mit anderen Farbsystemen gemischt werden

Verwendungszweck:
Schutz- und Dekorationsanstrich für Eisen-, Holz-, Beton- und Stahlflächen sowie Dachrinnen.

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, staub- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche entfernen, intakte Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Das Produkt ist verarbeitungsfertig. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig dünnschichtig auftragen..

1. **Anstrichaufbau auf Holz**
   a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
   b) Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren
   c) 1 - 2 mal dünnschichtig lackieren mit diesem Produkt

2. **Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)**
   a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
   b) 1 - 2 mal grundieren mit Allgrund
   c) 1 - 2 mal dünnschichtig lackieren mit diesem Produkt

3. **Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich**
   a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
   b) Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), beschädigte Stellen mit Allgrund grundieren
   c) 1 – 2 mal dünnschichtig lackieren mit diesem Produkt

Ergiebigkeit:
ca. 14 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit/Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:
Terpentinersatz

Werkzeug:
Pinsel, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknungszeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 5 Stunden
grifffest:	nach ca. 12 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:
Alkydharz, anorganische / organische Pigmente, Füllstoffe, Aluminium, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL20

Gefahren- und Sicherheitshinweise:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.

Farbtöne/Glanzgrade:
Laut aktueller Farbtonliste