KIMTEC® Flex Montagekleber LM (lösungsmittelhaltig)

Artikel Nr.
5140002
EAN
4021799136806

Beschreibung

KIMTEC® Flex Montagekleber LM ist ein pastös eingestellter, vielseitig anwendbarer, lösungsmittelhaltiger Kontakt – Kleber auf der Basis von Chloropren - Kautschuk.
KIMTEC® Flex Montagekleber LM bildet dauerhafte, feuchtigkeitsbeständige und kraftschlüssige Verbindungen mit hoher Festigkeit.

Produkteigenschaften

- pastös eingestellt, auch für Anwendungen über Kopf geeignet
- haftet auf vielen Materialien
- einfache Verarbeitung
- hohe Reißfestigkeit
- hohe Klebekraft
- feuchtigkeitsbeständig
- lösungsmittelhaltig

Anwendungsgebiete

KIMTEC® Flex Montagekleber LM ist hervorragend geeignet für kraftschlüssige Verklebungen von Holz, Pappe, Beton, Putz, Leder und Melaminharzplatten. Nicht geeignet für die Verklebung von Polystyrol.

Technische Daten

Basis	Chloropren - Kautschuk
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Dichte	1,140 kg / Liter
Festkörper	58 %
Offene Zeit*:	5 Minuten
Vollständige Durchhärtung	72 Stunden
Verbrauch	300 bis 1000 g/m²
Temperaturbeständigkeit nach dem Aushärten	-20 °C bis +70 °C

* bei +20 °C und 55 % relativer Luftfeuchte.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verunreinigungen, sowie frei von losen Teilen sein.
Zum Entfetten der zu verklebenden Untergründe z.B. KIMTEC® Flex Cleaner verwenden. Dieser wird mit einem Lappen aufgetragen und anschließend mit einem sauberen Tuch nachgereinigt.

KIMTEC® Flex Montagekleber LM einseitig als Raupe auftragen. Die zu verklebenden Teile kurz zusammenfügen damit der Klebstoff auf beiden Kontaktflächen verteilt wird. Die Teile sofort wieder trennen und nach einer Ablüftzeit von 5 Minuten endgültig, mit starken Druck zusammenpressen. Bitte auf die exakte Positionierung achten, da ein nochmaliges Trennen nicht möglich ist.

Anwendungseinschränkungen

KIMTEC® Montagekleber LM ist für Polystyrol - Verklebungen für PP, PE, Teflon, Bitumenuntergründe sowie für Verklebungen, die dauerhafter Wasserbelastung ausgesetzt sind, nicht geeignet.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 12 Monaten.

Stand: Juli 2019

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

KIM JAROLIM Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de