RENEO

T E C H N I S C H E I N F O R M A T I O N

RENEO Acryl-Holzlasur

Schützender Anstrich für Hölzer auf Wasserbasis für Innen und Außen

• witterungs- & UV-beständig • atmungsaktiv • lösemittelfrei

Verwendung:

Farbiger Feuchte- und UV-Schutz für alle Holzbauteile im Innen- und Außenbereich, bspw. Verkleidungen, Fensterläden, Tore, Holzhäuser, Carports, Fachwerk, Zäune, Schindeln, Brüstungen, Schalungen, Pergolen etc. Zur Renovierung bestehender Lasuranstriche, NICHT für Holzbauteile mit Erdkontakt und begehbare Flächen geeignet!

Eigenschaften:

▪ farbig lasierend; Fabtöne: Farblos ▪ Kiefer ▪ Eiche ▪ Nussbaum ▪ Palisander ▪ Teak ▪ Farbtöne untereinander mischbar ▪ UV-schützend ▪ offenporig ▪ geruchsneutral ▪ feuchtigkeitsregulierend ▪ lösemittelfrei und umweltfreundlich ▪ wetterfest ▪ atmungsaktiv ▪ lichtbeständig ▪ leicht und spritzfrei zu verarbeiten

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, Holzvergrauungen, Moose, Algen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Harzreiche Hölzer vor dem Anstrich mit Nitro-Universalverdünnung säubern. Druckimprägnierte Hölzer mindestens 2-3 Monate vor dem Anstrich der Witterung aussetzen. Werkstoff/intakte Altanstriche in Holzfaserrichtung anschleifen (Staubmaske tragen) und reinigen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren (rohe Hölzer: Bläueschutzgrund; inhaltsstoffreiche Hölzer). Im Außenbereich empfehlen wir mittelbraune Farbtöne. Farblose und helle Töne ergeben keinen ausreichenden Schutz vor UV-Strahlen Die Holzeigenfarbe kann die Farbtonwiedergabe der Lasur beeinflussen. Luft-, Objekt-, Materialtemperatur: mind. + 8 °C / max. 25 ° C. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Verarbeitung:

Unverdünnt mit Flachpinsel oder Rolle 2-3 mal in Holzmaserrichtung gleichmäßig auftragen – vor Folgeanstrichen Zwischentrocknungszeit einhalten und fein zwischenschleifen. Bei Renovierungsanstrichen gut erhaltene, offenporige Altanstriche säubern, anschleifen und reinigen. Deckende und Lackanstriche restlos abbeizen und mit Universalverdünnung gründlich nachwaschen. Anschließend wie Neuanstrich behandeln. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen.

Verbrauch; Reichweite:

Ca. 5-10 m²/ltr.

* Pro Arbeitsgang und je nach Untergrundbeschaffenheit. Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
** Bei + 20 °C; 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Art und Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Trocknung:

Nach ca. 8-10 Stunden überarbeitbar

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Gebindegrößen:

5 ltr. Blech-Ringeimer oder Kunststoff-Rundeimer

Inhaltsstoffe gem. VdL:

Acrylharz-Kombination, Wasser, transparente Pigmente, Additive, Konservierungsmittel
VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/f, Typ (Wb): 130 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält Poly (oxy-1,2-ethandiyl), a- (3-carboxy-1-oxosulfopropyl) w- (isotridecyloxy) , Natriumsalz (1:2); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten! Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe [C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Stand: 2022-12

M & E Handels- u. Beteiligungsgesellschaft mbH Gehren Heideblicker Str. 9 | 15926 Heideblick (DE-BB) | Tel.: 035455 86871
Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.