Schuller Eh´klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

St. Florian, 14.07.2026

Technisches Datenblatt

Produkt: PRISMA TECH ENAMEL
Produkt Art. Nr.: 91076
Produktbeschreibung: Spezielle, feuchtigkeitsbeständige Acrylfarbe für Sanitäranlagen. Ideal zur Renovierung von Badewannen, Sanitäranlagen und Bädern. Vergilbt nicht. Überstreichbar.
Eine 400-ml-Dose reicht für eine Fläche von 1,5 bis 2 m^2, je nach Farbton, Untergrundfarbe, Schichtdicke und Anzahl der Anstriche.
Anwendungshinweise:
Bei Temperaturen zwischen +10 °C und +25 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 60 % verwenden. Die zu lackierende Oberfläche muss die gleiche Temperatur aufweisen, um Probleme bei der Haftung und dem Finish zu vermeiden.
Für ein optimales Ergebnis aus einer Entfernung von 20–25 cm aufsprühen. Tragen Sie während der Anwendung geeignete Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske).
Reinigen Sie die Oberfläche von Fett und Staub. Entfernen Sie eventuellen Rost von Metalloberflächen.
Bei der Verwendung auf Kunststoff sollten Sie zuvor eine Kunststoffgrundierung auftragen.
Für eine bessere Haftung auf Aluminium sollten Sie zuvor eine Metallhaftbrücke auftragen.
Zum Ausgleichen von Oberflächen sollten Sie zuvor eine Spachtelgrundierung auftragen.
Kleben Sie die nicht zu behandelnden Teile ab. Schütteln Sie die Dose 2–3 Minuten lang kräftig. Führen Sie einen Sprühtest an einer separaten Stelle durch. Tragen Sie das Produkt in dünnen Schichten mit mehreren überkreuzten Anstrichen auf, wobei zwischen den einzelnen Schichten ein Abstand von 3–5 Minuten einzuhalten ist. Nicht auf Kunstharzlacken auftragen.
An einem trockenen Ort lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Nur während der Trockenzeit, an windgeschützten Orten und in gut belüfteten Räumen verwenden. Die Warnhinweise auf den Etiketten beachten.

Technische Information:
15 Bar Dose aus Weißblech
Patentierter, kindersicherer PP-Verschluss mit einer Angabe zur Farbe des Inhalts.

Schuller Eh´klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

Netto Inhalt (Volumen)	400 ml
Farbton	weiß
Geruch	Lösemittel Geruch
Dichte auf 20 °C	0,75-0,80 g/ml
Druck auf 20°C	4,0 +/- 0,5 Bar
Druck auf 50°C	8,0+/- 0,5 Bar
Entflammbarkeit	< 0°C
Viskosität Ford Cup 4	Von 11'' bis 15''
Verbleibend im Zylinder	Von 12,4 % bis 17,2%
Partikelgröße in der Grindometro	Von 0 bis 2 Micron
Glanzgrad	Von 85 bis 90 Glanzgrad
Dicke 2 Kreuzgang sprühen	7-10 Micron
Dicke 4 Kreuzgang sprühen	20-30 Micron
Temperaturbeständigkeit	100-130 °C
Trockenzeit:	
Staubtrocken	10 Min.
Grifffest	20 Min.
Vollständig durch getrocknet	24 Std.

Kennzeichnung:

Alle Produkte der Schuller Eh'klar GmbH entsprechen den geltenden Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung. Die Einstufung und Kennzeichnung erfolgt gemäß den Rechtsvorschriften des Global Harmonisierten Systems zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) im Sinne der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Unsere Sicherheitsdatenblätter entsprechen der aktuellen Fassung der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31, Anhang II sowie nachfolgenden Änderungen oder Aktualisierungen.
Richtlinie 2004/42/EG: VOC. Unterkategorie: Spezialbeschichtungen. VOC-Grenzwert: 840 g/Liter. Maximaler tatsächlicher Gehalt: 640 g/Liter.

Haltbarkeitsdauer bei sicherer Lagerung: Max. 3 Jahre.

Umweltschutz:

Schuller Eh´klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

Die Schuller Eh'klar GmbH verpflichtet sich, Produktformulierungen ohne verbotene oder beschränkte Stoffe zu verwenden und die bestmögliche Leistung zu erzielen. Verschlüsse und Verpackungen bestehen aus recycelbarem Material.

Entsorgung:

Stellen Sie sicher, dass keine Lackreste im Behälter zurückbleiben. Entsorgen Sie den leeren Behälter in den dafür vorgesehenen Recyclingbehältern. Behälter mit Lackresten müssen an Sammelstellen für gefährliche oder Sonderabfälle entsorgt werden.

Haftungsausschluss:

Diese technischen Informationen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie sind jedoch als unverbindliche Hinweise zu betrachten und entbinden den Verbraucher nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für die von ihm vorgesehenen Verwendungszwecke zu prüfen.