BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Bootslack

Hochwertiger Kunstharz-Klarlack für Innen und Außen

Eigenschaften:

Dieser Buntlack ist schnell trocknend, strapazierfähig und glanzbeständig. Leicht zu verarbeiten und sehr ergiebig.

▪ hochglänzend/transparent ▪ für Innen und Außen ▪ witterungsbeständig ▪ seewasser- und wetterfest ▪ schnelltrocknend ▪ sehr ergiebig ▪ gut und glatt verlaufend ▪ einkomponentiger Speziallack ▪ gut füllend ▪ abriebfest und gegen See- und Flusswasser beständig ▪ kratz-, schlag- und abriebfest ▪ hervorragend verarbeitbar für den Innen- und Außenbereich oberhalb der Wasserlinie ▪ Lichtbeständigkeit: sehr gut ▪ Wetterbeständigkeit: wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 ▪ Verträglichkeit: Bootslack ist mit allen Kunstharz-Buntlacken mischbar

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Alkydharz, Öl, aliphatische Lösemittel, Additive
- Dichte 0,89-0,91 g/ml
- VOC-Gehalt: Bootslack unterliegt nicht der VOC-Deko-Richtlinie
- GISBAU -Produktcode : BSL40
- WGK: 1

Verwendung:

Besonders geeignet für Holzuntergründe im wie z.B. Boote, die im Oberwasserbereich hochglänzend lackiert werden sollen.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind mit Abbeizer zu entfernen. Gut haftende Altanstriche sind gründlich anzuschleifen (Staubmaske tragen). Die Zwischenanstriche sind nach der Trocknung leicht anzuschleifen (Staubmaske tragen).

1. Anstrichaufbau auf Holz, Innen und Außen

a) Untergrund fachgerecht vorarbeiten
b) 1 Anstrich im Außenbereich mit Holzgrundierung als Bläueschutz
c) 1-2 Grundanstriche 50 % mit Terpentinersatz verdünnt
d) nach 24 Stunden vorsichtig anschleifen (300er Schleifpapier)
e) 1. Zwischenanstrich mit Bootslack mit ca. 30 % Terpentinersatz verdünnt

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

f) 2. Zwischenanstrich mit Bootslack mit ca. 15 % Terpentinersatz verdünnt
g) 1-2 Schlussanstriche dünnschichtig mit Bootslack unverdünnt

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) 1 - 2 Anstriche mit Bootslack

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Terpentinersatz

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken:	nach ca. 5 Stunden
grifffest:	nach ca. 12 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 9-12 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml Blechdose

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitsratschläge: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand:Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden, Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **enthält:** Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane,isoalkane, < 2% Aromatenmit

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): Enthält Phthalsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

Stand: 02/2023

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.